

Прозрачный лак 2K MS 2:1

10.201.1000 — 1 л

10.201.5000 — 5 л

Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак MS для ремонтной окраски автомобилей с применением традиционных и водоразбавляемых базовых красок.

Адгезия к материалам

базовые краски на сольвентной основе	+
старые/заводские лакокрасочные покрытия	+

Технические характеристики

Цвет	бесцветный
Плотность (при 20°C), г/см ³	0.98
Температура вспышки, °C	23

ПРИМЕНЕНИЕ

- Смешать Прозрачный лак 2K HS 2:1 с соответствующим отвердителем в указанной пропорции, при необходимости добавить до 5% по объему TOP10 Универсального разбавителя
- Наносить Прозрачный лак 2K HS 2:1 указанным способом, учитывая его жизнеспособность.

						
отвердитель для Прозрачного лака 2K MS 2:1	14–16 секунд, Ford №4 (при +20°C)	до 2 часов при 20°C	1.2 мм / см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов	2 полных слоя = 40–45 мкм; межслойная выдержка 7–10 минут	30 минут при 60°C; окончательная сушка 24 часа при 20°C	10 мин