

## Лак прозрачный 2K HS Crystal



Двухкомпонентный HS прозрачный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка для ремонта базовых лакокрасочных покрытий. Обладает очень высокой твердостью и блеском. Прекрасно полируется. Обеспечивает отличную защиту окрашенных поверхностей от химических и механических воздействий. Благодаря высокому содержанию сухого вещества и возможности нанесения в 1.5 слоя прозрачный лак HS Crystal представляет собой прекрасный выбор с точки зрения экономичности.

Артикул	Исполнение
6201003	лак, 1 л
6250003	лак, 5 л
7112003	отвердитель, 0.5 л
7125003	отвердитель, 2.5 л

## Поверхности, пригодные для нанесения

Старое лакокрасочное покрытие, свежее покрытие на основе базовых красок.

## Способ нанесения

	В соотношении 2:1 с Profi_Line HS Crystal отвердителем	
	Примерно 120 мин при +20°C	
	<b>RP (Conventional)</b> 1.3–1.5 мм	<b>HVLP</b> 1.3–1.5 мм
	<b>RP (Conventional)</b> 2 / 2.5 бар	<b>HVLP</b> 1.5–2 бар
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 легкий слой + 1 нормальный слой (1.5 слоя) без промежуточной выдержки</li> <li>• 2 нормальных слоя с выдержкой между слоями 5 мин</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.5 слоя = 50 мкм</li> <li>• 2 слоя = 50–70 мкм</li> </ul>	

## Дальнейшая обработка

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «От пыли»: 40 мин</li> <li>• Монтажная прочность: 6 ч</li> <li>• Полное отверждение: 24 ч</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выдержка: 5-10 мин</li> <li>• Монтажная прочность: 30 мин при 60°C</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выдержка: 5-10 мин</li> <li>• Сушка при температуре на поверхности 60°C: 25 мин (коротко-/средневолновая сушка)</li> </ul>
	Для достижения качественного результата использовать только Profi_Line HS Crystal отвердитель

**Технические характеристики**

Температура вспышки, °С	30	
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0.99 (прозрачный лак) 0.97 (отвердитель)	
* Укрывающая способность готовой смеси, м <sup>2</sup> /л (при толщине слоя сухого материала)	в соотношении 2:1 с отвердителем	7.5 (50 мкм)
Цвет	бесцветный	
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5 до +35°С, вне прямых солнечных лучей	

