

2K WASH PRIMER 2:1

CF 2K Протравливающий грунт 2:1

Описание

Двухкомпонентный протравливающий антикоррозионный грунт.

Область применения:

- для грунтования металлических деталей перед нанесением последующих материалов при окраске легкового и коммерческого транспорта.

Продукты**4-399-1000**

2K Протравливающий грунт 2:1, 1 л

4-420-0500

Активатор для 2K Протравливающего грунта 2:1, 0.5 л

Свойства

- Эффективно защищает от коррозии
- Подходит для грунтования всех типов металлических поверхностей
- После смешивания с активатором готов к нанесению
- Может перекрываться наполнителями спустя короткое время.







Подложки

Сталь, алюминий, оцинкованная сталь, полиэфирные шпатлевки, лакокрасочные покрытия.

2K WASH PRIMER 2:1





CF 2K Протравливающий грунт 2:1

ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ

 <p>Подготовка поверхности</p>	<p>Очистить поверхность, используя С.А.Р.FIT Средство для удаления силикона / Очистителем силикона.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Удалить все следы коррозии, используя подходящие абразивные материалы. Участки вокруг пятен коррозии отшлифовать с плавным заходом на старое лакокрасочное покрытие • Отшлифовать металлические поверхности абразивами P80 – P180 – P240. <p>Очистить поверхность вновь, используя С.А.Р.FIT Средство для удаления силикона / Очистителем силикона.</p>
	<p>В соотношении 2:1 по объему с активатором для 2К протравливающего грунта 2:1, тщательно перемешать</p>
<p>VOC</p>	<p>< 780 г/л</p>
 <p>DIN 4, 20°C</p>	<p>Готов к нанесению</p>
	<p>4 часа</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть примерно равны • Не наносить протравливающий грунт непосредственно на термопластичные покрытия • Соблюдать пропорции смешивания, время сушки и требования к нанесению материала • Так как существует множество цветных металлов и их сплавов, свойства которых могут существенно различаться, рекомендуется проводить предварительное тестирование на адгезию С.А.Р.FIT Протравливающего грунта 2К к таким поверхностям.
	<p>1.2 - 1.5 мм / входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов</p>

2K WASH PRIMER 2:1

CF 2K Протравливающий грунт 2:1

 Нанесение	1 – 2 слоя
 Толщина сухой пленки	8 – 10 мкм / 1 слой
 Межслойная выдержка	15 минут
 Перед нанесением последующих материалов	15 – 30 минут

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

Шлифование:

Не требуется

Далее:



Наносить 1К/2К наполнители и лакокрасочные покрытия.

Примечание

Только для профессионального применения!

Остатки любых материалов должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
4-399-1000	банка 1 л	1	960	желтый
4-420-0500	банка 0.5 л	1	860	бесцветный

2K WASH PRIMER 2:1

CF 2K Протравливающий грунт 2:1

Очистка инструмента

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки. Очищать окрасочный инструмент непосредственно после применения.

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с паспортом безопасности (MSDS) данного материала. Внимательно изучите информацию на этикетке банки.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.