



07/2009

:: Uniflex MS

(sprayable seam sealer)
Напыляемый герметик

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Uniflex MS – эластичный напыляемый 1K герметик на основе полиоксипропилена отверждается под действием влаги воздуха. Обладает хорошей адгезией к стеклу, многим металлам (стали, оцинкованной стали, алюминию), краске и грунту, дереву, термореактивным и термопластичным полимерам (кроме PE, PP, PTFE). Материал обладает высокой устойчивостью к влаге, воздействию погодных-климатических факторов, высоким и низким температурам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в кузовном ремонте, производстве контейнеров и металлических конструкций, а также в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка: картридж 310 мл
Цвет: серый
Плотность: 1.48 кг/л
Температура нанесения: 5 - 30°C
Формирование пленки: 35 мин.
Отверждение (DIN 50 014): около 3 мм через 24 ч
Удлинение при разрыве (DIN 53 504): 330%
Прочность на разрыв (DIN 53 504): 0.8 Н/мм
Термостойкость: от -40...+80 °C
Сопротивление разрыву (DIN 53 515): 5.0 Н/мм.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от пыли и обезжиренной. Проведите тест на совместимость с пластиками и лакокрасочными материалами и на адгезию к ним.



07/2009

Используйте пневматический выжимной пистолет для нанесения герметика на швы (несущие и не несущие нагрузку) и лакокрасочное покрытие. Uniflex MS окрашивается большинством лакокрасочных материалов сразу после нанесения (выдержка до 2-х часов). Увеличение выдержки может привести к ухудшению адгезии некоторых ЛКМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не наносите герметик на новое полиуретановое покрытие, которое не до конца высохло.

В пистолете всегда должен находиться картридж. Никогда не оставляйте пистолет пустым, т. к. это приведет к пересыханию материала в пистолете.

Промывайте выжимной пистолет и другие инструменты сразу после использования. Высохший материал поддается только механическому удалению.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что получаемый результат или ответственность за этот результат, вытекающая из каких-либо отношений, не может выводиться ни из представленной письменной информации, ни из каких-либо устных консультаций, за исключением случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой неосторожности. В этом случае пользователь обязан предоставить нам доказательства того, что он в письменной форме и в срок проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для вынесения правильного и обнадеживающего решения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые необходимо потребовать пользователю. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.