



## Dynacoat Extra Speed- D1.08.01

**Описание** Dynacoat Extra Speed - это ускоритель, разработанный для снижения времени сушки и улучшения сквозного отверждения лаков Dynacoat Clear 6000 HS AS и Dynacoat Clear 3000 Fast AS, данная добавка разработана для использования ее в локальном ремонте и при окраске одной панели.

<b>Пропорции смешивания лака Clear 3000 Fast AS</b> 	2	Dynacoat Clear 3000 Fast AS
	1	Flexi Hardener
	10-20%	Extra Speed
<b>Пропорции смешивания лака 6000AS</b> 	2	Dynacoat Clear 6000 HS AS
	1	Flexi Hardener
	10-20%	Extra Speed

**Мерная линейка:**



Использование Dynacoat мерной линейки D1



**Настройки краскопульты:**



Краскопульт:  
1.2-1.4 мм

Давление:  
1.7-2.2 bar на входе  
HVLP max 0.7 при на головке

**Нанесение:  
Выдержка:  
Сушка:**




Для получения более детальной информации изучите ТД на применяемый лак.

Dynacoat Clear 3000 Fast AS	D1.05.23
Dynacoat Clear 6000 HS AS	D1.05.24

Срок хранения:	2 года при 20°C
----------------	-----------------

**Важно:**

Не рекомендовано применение добавки Extra Speed при температуре выше 25 °C.



**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

**Головная организация:**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoatcr.com](http://www.dynacoatcr.com)

**AkzoNobel**