

RX E-02

# Spray Disk Top

## эмаль для дисков аэрозоль

Reoflex®

*Однокомпонентная эмаль в аэрозольной упаковке предназначена для окраски колёсных дисков. Для дополнительной защиты рекомендуется перекрывать эмаль лаком. Цвет: серебристый.*



5'



x 2-3



5'



15'-20'/20°C

## Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P400, обезжиривание  
Черная, оцинкованная сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом  
Scotch-Brite серый, обезжиривание

**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ БАЛЛОН ВСТРЯХНУТЬ!**

## Применение

Дистанция \_ \_ \_ \_ \_ 20-25 см  
Число слоёв \_ \_ \_ \_ \_ 2-3  
Рекомендуемая толщина \_ \_ \_ \_ \_ 30-40 мкм  
Температура \_ \_ \_ \_ \_ +15°C - +30°C  
Относительная влажность воздуха \_ \_ \_ \_ \_ до 75%

## Сушка

Воздушная сушка при +20°C \_ \_ \_ \_ \_ 15-20 мин

## Последующие покрытия

Акриловые лаки

Срок годности \_ \_ \_ \_ \_ 12 месяцев