



Standoflex

2K-Plastik-Grundierfüller U3200

2K Plastic Primer Surfacer U3200

- **2K Грунт- наполнитель для пластиков**
- **Простое нанесение.**
- **Адгезия ко всем внешним пластиковым деталям автомобиля**
- **Мокрый- по- Мокрому или как шлифуемый наполнитель**
- **Прост в применении**
- **Нанесение в один подход**



Техническое Описание:

- Смешивание 1:1 с
Standoflex 2K Plastic Hardener U3210
- Готов к нанесению после добавления отвердителя
- Жизнеспособность 8 -10 ч. / 18-22°C

Standoflex 2K-Plastik-Grundierfüller U3200

Подложка:

- Внешние пластиковые детали

Подготовка / Очистка:




Информацию по подготовке подложки смотрите в Лакокрасочной Системе Standox S1



Используйте респиратор с принудительной подачей воздуха. Обращайтесь к соответствующему Паспорту Безопасности Вещества SDS.

Для устранения царапин и мелких дефектов, предварительно загрунтуйте Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200, просушите согласно TDS и нанесите Standox Fine Stopper U1070. После шлифовки шпатлёвки, повторно изолируйте участок ремонта Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200.

Нанесение:




1:1 с

Standoflex 2K Plastic Hardener U3210
Жизнеспособность 8 -10 ч. / 18-22°C




Готов к нанесению после добавления
16-18 сек / DIN 4мм / 20°C
37-45 сек / ISO 4мм / 20°C




0,5 + 1

Обычный пистолет 1,3 - 1,4 мм
2,0 - 2,5 bar давление на входе
0.5 + 1 = 25 микрон



0,5 + 1

HVLP 1,4 - 1,5 мм
0,7 bar давление распыления
0.5 + 1 = 25 микрон



Нанесение Мокрый- по- Мокрому
финальная выдержка минимум 30 мин /
18-22°C



30 мин / 60-65°C или
2 ч / 18-22°C

при необходимости подшлифовать P400



Эластифицированные
Standocryl VOC Topcoat или
Standohyd Plus / Standoblue Basecoat с
эластифицированным Standocryl VOC Лаком

Standoflex 2K-Plastik-Grundierfüller U3200

Температура вспышки:

- 23°C / 73,4°F

Плотность:

- 1,20 - 1,22 г/см³

Сухой остаток

(без добавления разбавителя):

- 53,5 - 56,5 Весовых %
- 36,4 - 39,1 Объемных %

Теоретическая

укрывистость:

- 7,8 м²/литр при толщине сухой плёнки 30 микрон

Очистка оборудования:

Очистить после работы Standox Cleaning Thinner.

Важные замечания:

- Используйте только Standoflex 2K Plastic Hardener U3210
- Не храните Standoflex 2K Plastic Hardener U3210 ниже +10°C.
- Смотрите Лакокрасочные Системы Standox (S7.0 - 7.8)
- Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200 доступен в светло-сером и черном цветах для светлых и темных финишных покрытий Standox.
- Должен быть перекрыт в течении 24 часов при окраске мокрый- по- мокрому.
- В странах без VOC законодательства также может применяться Standox Basecoat / Standocryl 2K Topcoat / Standocryl 2K Topcoat NEW.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения.

Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.