

## Матирование Standocryl 2К Лаков с Standox Special Matt

Все нижеследующие рекомендации даны для бамперов и ремонтной окраски навесных элементов. Для полного перекрашивания и цветового совпадения ремонтной окраски с OEM покрытием используйте исключительно смесь с Standocryl VOC HS Clear K9520 и обращайтесь к Лакокрасочной Системе S14.

### Пример:

$$\begin{aligned}
 &\text{Standocryl 2K Crystal Pro Clear K9040} && 410\text{g} \\
 &\text{Standox Special Matt} && + 590\text{g} \quad +2:1 \text{ Standox MS Hardener} \\
 & && \underline{\underline{= 1.000\text{g}}} = \text{Уровень глянца 40\%}
 \end{aligned}$$

2К Лаки	Matt прибл. 20%	Полуглянец прибл. 40%	Полуглянец прибл. 60%	Глянец прибл. 80%	MS Hardener	HS Hardener
<b>Standocryl 2K Crystal Pro Clear K9040</b> <b>Standox Special Matt</b>	340г +660г	410г +590г	480г +520г	630г +370г	2:1 с Standox MS Hardeners	—
<b>Standocryl 2K Crystal Pro Clear K9040</b> <b>Standox Special Matt</b>	360г +640г	430г +570г	500г +500г	660г +340г	—	3:1 с Standox HS Hardeners +10% Standox 2K Thinner
<b>Standocryl 2K Crystal Clear K9030</b> <b>Standox Special Matt</b>	340г +660г	410г +590г	460г +540г	540г +460г	2:1 с Standox MS Hardeners +15% Standox 2K Thinner	—
<b>Standocryl 2K Crystal Clear K9030</b> <b>Standox Special Matt</b>	360г +640г	430г +570г	470г +530г	560г +440г	—	3:1 с Standox HS Hardeners +20% Standox 2K Thinner
<b>Standocryl 2K Express Premium Clear K9050</b> <b>Standox Special Matt</b>	270г +730г	390г +610г	510г +490г	720г +280г	2:1 с Standox MS Hardeners +5% Standox 2K Thinner	—

MS Лаки	Matt прибл. 20%	Полуглянец прибл. 40%	Полуглянец прибл. 60%	Глянец прибл. 80%	MS Hardener	HS Hardener
<b>Standocryl 2K Express Premium Clear K9050</b> <b>Standex Special Matt</b>	230г +770г	350г +650г	400г +600г	500г +500г	—	2:1 с Standox HS Hardeners +5% Standox 2K Thinner
<b>Standocryl 2K Easy Clear K9020</b> <b>Standex Special Matt</b>	380г +620г	450г +550г	530г +470г	640г +360г	2:1 с Standox MS Easy Hardeners +10% Standox Easy Thinner	—
<b>Standocryl 2K Easy Clear K9020</b> <b>Standex Special Matt</b>	380г +620г	450г +550г	510г +490г	590г +410г	—	3:1 с Standox HS Hardeners +15% Standox 2K Thinner

## Факторы влияющие на уровень глянца:

Применение различных отвердителей, разбавителей, методов нанесения, условий сушки и толщины слоя приводит к различиям в уровне глянца (до 20%).

### Уровень глянца выше

- Отвердитель с бо́льшим сухим остатком
- Быстрый отвердитель
- Быстрый разбавитель
- Бо́льшая вязкость
- Бо́льшая толщина сухой плёнки
- Выдержка короче
- Ускоренная сушка

### Уровень глянца ниже

- Отвердитель с низким сухим остатком
- Медленный отвердитель
- Медленный разбавитель
- Вязкость ниже
- Толщина сухой плёнки меньше
- Выдержка дольше
- Воздушная сушка