



ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

Грунт-наполнитель «мокрый по мокрому» WET-ON-WET

Артикул	Описание	В коробке
10.304.1050	0.9 л грунт-наполнитель + 0.15 л отвердитель	12 шт.

Наполнитель WET-ON-WET применяется для ремонта как новых, так и слегка поврежденных деталей методом «мокрый по мокрому». Наполнитель образует покрытие с высокой адгезией, что необходимо для последующего нанесения базовых красок.

- Быстрое нанесение методом «мокрый по мокрому»
- Промежуточное шлифование не требуется
- Минимальная выдержка перед нанесением финишных покрытий
- Хорошая адгезия к антикоррозионным / катафорезным грунтам (даже без промежуточного шлифования), заводским и ремонтным материалам
- Экономичный в нанесении.

Адгезия к материалам	
Загрунтованные металлические поверхности	+
Полиэфирные шпатлевки	+
2К наполнители / грунты	+
Старые / заводские лакокрасочные покрытия	+

Подготовка к нанесению



- Удалить все материалы, чувствительные к растворителям или не полностью высушенные, например, термопластичные покрытия или 1К грунты.
- Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем.
- Заводские и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220–P320.
- После операции шлифования вновь очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем.

Нанесение, выдержка

	Смешать в соотношении 6:1 по объему с отвердителем для грунта-наполнителя Wet-on-Wet		до 1 часа при 20°C
	5–15% по объему TOP10 универсального разбавителя		Дюза: 1.2–1.4 мм Входное давление: 2–2.5 бар
	По весу (грунт-наполнитель : отвердитель : разбавитель) : 100 г : 12 г : 3.2–9.5 г		1 слой = 30 мкм
	17–19 секунд, DIN 4 мм / 20°C		Выдержка: 15–20 минут

Дальнейшая обработка



Наносить любые финишные лакокрасочные покрытия.

Примечания



- Не рекомендуется наносить при температуре ниже 20°C. При низкой температуре сушите в окрасочно-сушильной камере.
- Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным.
- Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия.
- Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.
- После использования плотно закрывайте емкости с материалами.

Технические характеристики

Цвет	серый
Плотность грунта-наполнителя (при 20°C), г/см ³	1.37 – 1.41
Плотность отвердителя (при 20°C), г/см ³	0.99 – 1.01