

## S2089 HS ЛАК БЫСТРЫЙ SPOT/PANEL 4:1

<b>Описание</b>	S2089 - это двухкомпонентное акриловое покрытие на основе высококачественных смол. Лак прост и удобен в применении. <b>Обладает ускоренным временем сушки. Для панельного ремонта.</b> Применяется как с разбавителем (до 10%, семейство растворителей S2040), так и без него. Может сушиться на воздухе, в камере и при помощи инфракрасных лучей. Быстро полимеризуется, давая высокий сухой остаток устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Хорошо поддается полированию.
<b>Правила безопасности и охраны труда</b>	ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитайте инструкцию по применению. ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL <a href="http://www.u-pol.com">www.u-pol.com</a> Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.
<b>Подготовка поверхности</b>	Шаг 1. Обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым очистителем (S2001 или S2002). Шаг 2. Обработать поверхность абразивом. Оригинальная сухая краска: сухое шлифование P800-1000, мокрое шлифование P1200-P1500. Шаг 3. Очистить остатки обработки липкой салфеткой TRAG. Шаг 4. Обезжирить очистителем панели (S2000).
<b>VOC Информация</b>	Содержание VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси 500 гр./литр Сухой остаток 324 гр./литр
<b>Код продукта</b>	S2089/1 – 1 л банка S2089/G – 3.8 л банка

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соотношение смешивания S2089: семейство 2030	4 : 1
Пульверизатор	U-POL HVLP с верхним расположением бачка
Сопло	1.3 мм – 1.5 мм
Вязкость DIN 4 / сек.	15–17
Давление в пульверизаторе / бар	2.0–2.5
Количество слоев	2–3
Толщина слоя / микрон	40–50
Время межслойной выдержки / мин.	5–7
Время высыхания	
от пыли / мин.	5-7
на отлип / мин.	30
на воздухе при 20°C / ч.	4-6
при 60°C / мин.	30
при инфракрасной сушке / мин.	15
Пригоден к использованию после смешивания с отвердителем / ч.	4–6

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ОТВЕРДИТЕЛЯМИ SYSTEM 20, °C

Отвердитель	-5°	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	+45°
2031											
2030											
2032											
2033											