



PLAST X 6 ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТИКА

Описание	PLASTX 6 – 2К шпатлевка используемая для заполнения царапин и неровностей на пластиковых поверхностях. Используется как доводочная шпатлевка наносимая на отвердевшую поверхность ремонтных составов по пластику. Пластична, обладает высокими адгезионными свойствами, легка в нанесении.
Подготовка поверхности	Шаг 1. Обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым очистителем (S2001 или S2002). Шаг 2. Обработать абразивом P80. Шаг 3. Повторно очистить панель. Шаг 4. При необходимости, нанести улучшитель адгезии для пластика PLASTX 2. Шаг 5. Дать высохнуть в течении 10-15 минут при 20°C или 5-10 минут при 60°C.
Соотношение смешивания	100 частей (по весу) полиэфирной пасты, 2 части (по весу) отвердителя шпатлевки U-POL. Сильная передозировка отвердителя не ускорит времени отвердевания, но может привести к изменению цвета лакокрасочного покрытия.
Инструменты	Доска для смешивания, шпатлевочный нож, пластиковый или металлический шпатель.
Пригоден к использованию после смешивания с отвердителем	6 минут при смешивании при температуре 20°C.
Обработка	При температуре 20°C – через 20 минут.
Правила безопасности и охраны труда	ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитайте инструкцию по применению. ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.
VOC Информация	Норматив содержания VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси: 250 гр./литр Фактическое содержание VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси: 100 гр./литр
Код продукта	PLAS/6 – 600 мл банка