



08/2009

:: Rallye-Spray glänzend

(paint spray – glossy)

Аэрозольная краска глянцевая

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CS Rallye-Spray – быстросохнущая, не содержащая свинца полируемая акриловая краска, устойчивая к погодно-климатическим факторам. Имеет отличную адгезию практически к любым типам лакокрасочных материалов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная краска для всех типов окрасочных работ. Для ремонта повреждений лакокрасочного покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: черный (глянцевый)

Плотность: 0.727 г/мл

Содержание твердого вещества: 25% об.

Сушка «от пыли» (20°C): 10 мин

Сушка «на отлип» (20°C): 15 мин

Перекрыть через (20°C): 15 мин

Монтажная прочность (20°C): 50 мин

Теоретическая укрывающая способность: 400 мл = 1.3 м²

Срок годности (20°C): 36 мес.

Цвет: белый (глянцевый)

Удельный вес: 0.780 г/мл

Содержание твердого вещества (по объему): 25%

Сушка «от пыли» (20°C): 10 мин

Сушка «на отлип» (20°C): 15 мин

Монтажная прочность (20°C): 50 мин

Перекрыть через (20°C): 15 мин

Теоретическая укрывающая способность: 400 мл = 1.3 м²

Срок годности (20°C): 36 мес.



08/2009

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

Подготовка поверхности:

Очистите окрашиваемую поверхность от грязи, жира и ржавчины. Обработайте ржавчину в порах средством для удаления ржавчины. Отшлифуйте и выровняйте поверхность. Если шпатлевание не требуется, нанесите протравливающий грунт. В противном случае, нанесите наполнитель на тонко отшлифованную поверхность. Перед тем, как приступить к нанесению краски, замаскируйте обширный участок вокруг области ремонта. При окраске больших поверхностей рекомендуем замаскировать швы и углы кузова автомобиля. Как только наполнитель полностью высохнет, отшлифуйте слой наполнителя «по мокрому» (используя абразивную бумагу с градацией абразива P1000) до получения ровной поверхности.

Окраска:

Внимательно прочитайте все инструкции и предупреждения перед нанесением краски. Тщательно встряхните баллончик в течение 3-х минут перед нанесением. Нанесите краску на расстоянии прим. 20-30 см от поверхности. Нанесите несколько тонких слоев с интервалом в 3-5 минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержимое баллончика под давлением. Храните при температуре не выше 50°C.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что получаемый результат или ответственность за этот результат, вытекающая из каких-либо отношений, не может выводиться ни из представленной письменной информации, ни из каких-либо устных консультаций, за исключением случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой неосторожности. В этом случае пользователь обязан предоставить нам доказательства того, что он в письменной форме и в срок проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для вынесения правильного и обнадеживающего решения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые необходимо потребовать пользователю. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE