



GLOBAL REFINISH SISTEM



Сентябрь 2010

ЭКСПРЕСС-ГРУНТ «МОКРЫМ ПО МОКРОМУ» D8077 / D8078

Белый 2K HS грунт	D8077	3 литра
Серый 2K HS грунт	D8078	3 литра
HS Тонирующая добавка	D8427	0,5 литра
HS отвердители	D8237, D8238, D8239	1 литр
Разбавители Deltron	D8718, D8719, D808, D807, D812	1 / 5 литров

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

D8077/78 - быстросохнущий 2K акриловый праймер специально разработанный для окраски «мокрым по мокрому»,
Рекомендован для использования с системами Envirobase HP и Deltron Progress UHS.

ПРИМЕНЕНИЕ

D8077/78 может быть нанесен на различные типы поверхностей. Для достижения наилучшей адгезии или антикоррозионной защиты, рекомендуется использовать соответствующие адгезионные или антикоррозионные грунты.
Для максимальной укрывистости эмали, цвет грунта должен быть выбран в соответствии с рекомендациями «Paint Manager» либо, см. приложение № 1.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Перед нанесением грунта, поверхность необходимо шлифовать по сухому P320, либо матировать серым Scotch-Brite™. Участки голого металла необходимо загрунтовать антикоррозионным травящим грунтом.



Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель из ассортимента PPG. Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей PPG.

Используйте липкие салфетки для удаления пыли.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



ПО ОБЪЕМУ:









5 : 1 : 2

ПО ВЕСУ:

100 : 13 : 22

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ

ТЕМПЕРАТУРА	ОТВЕРДИТЕЛЬ	РАСТВОРИТЕЛЬ
Ниже 18°C	D8237	D8718/D808
18°C - 25°C	D8238	D8719/D807
Выше 25°C	D8239	D8719/D812

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА		
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРИ 20°C	45 минут
	РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО DIN 4 ПРИ 20°C	16 – 18 секунд
	КРАСКОРАПЫЛИТЕЛЬ	Сопло 1,3 – 1,4 мм
	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	2 Бар (смотрите рекомендации производителя окрасочного оборудования)
	НАНЕСЕНИЕ	1 – 2 слоя
	ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ	25 – 35 мкм
	МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА ПРИ 20°C	5 – 7 мин (при 2-х слойном нанесении)
	ВЫДЕРЖКА ПЕРЕД СУШКОЙ ПРИ 20°C	Не требуется
	ВЫДЕРЖКА ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ПРИ 20°C	Минимум 15 минут Максимум 45 минут
	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА	Если выдержка до нанесения декоративного покрытия превысила 45 минут, то грунт необходимо сушить при 60°C 30 минут и в течении 12 часов можно нанести декоративное покрытие без матирования.
VOС ИНФОРМАЦИЯ		
Европейский союз ограничивает для этого продукта (продукт категории : IIB.c) максимальное содержание VOC в готовой смеси 540 гр./л. Содержание VOC в готовой к применению смеси не превышает 540 гр./л.		
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ		
Эти продукты, предназначены только для профессионального использования, и не могут быть использованы в других целях. Информация, изложенная в этом техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях, по этому, неукоснительное соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта. Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к : http://www.ppg.com/PPG MSDS		