ШПАТЛЕВКА BODY 205 L.P.PLUS-SOFT

арт.: 205.03.0000.1, 205.03.0000.2, 205.03.0000.3, 205.03.0000.5

ОПИСАНИЕ:

Полиэфирная шпатлевка с увеличенным временем нанесения и обработки, относящаяся к 2К–полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Идеально подходит для применения на больших поверхностях (Long Play). Среднезернистая шпатлевка BODY 205 L.P. PLUS–SOFT пластична при нанесении, легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

– сталь
– дерево
– заводское лакокрасочное покрытие
– 2К–наполнители
– ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты, 1К–грунты и нитроцеллюлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2–3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слои толщиной не более 1 – 2–х мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3–5 минут при +20°С. Минимальная температура нанесения +10°С.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.



отшлифовать | обезжирить | время нанесения 3–5 мин/20°С | наносить шпателем | 20–30 мин/23°С | 5–8 мин | Р80–Р150

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,8кг/л (20°С)
Содержание сухого остатка	87%
Шлифовка	Через 10–15 мин при 20°С шлифовальной бумагой Р80–Р150
Заключительная обработка	Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты
Цвет	светло–желтый
Упаковка	1кг, 2кг, 3кг, 5кг
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°С, при относительной влажности не более 80%)