ШПАТЛЕВКА BODY 220 FINE

арт.: 220.01.0005.0, 220.01.0000.1

ОПИСАНИЕ:

Полиэфирная доводочная шпатлевка, относящаяся к 2К–полиэфирной системе. Служит для исправления незначительных дефектов на поверхности. Мелкозернистая шпатлевка BODY 220 FINE пластична при нанесении, исключительно легко шлифуется, обладает высокой прочностью, эластичностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Обеспечивает идеальную поверхность без пор. Может быть окрашена без предварительного грунтования.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

– стекловолокнистые и пластиковые поверхности, кроме PE и PTFE
– дерево
– заводское лакокрасочное покрытие
– 2К–наполнители
– ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты, 1К–грунты и нитроцеллюлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2–3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слои толщиной не более 1 – 2–х мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3–5 минут при +20°С. Минимальная температура нанесения +10°С.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.



отшлифовать | обезжирить | время нанесения 3–5 мин/20°С | наносить шпателем | 20–30 мин/23°С | 5–8 мин | Р150–Р400

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,84кг/л (20°С)
Содержание сухого остатка	92%
Шлифовка	Через 10–15 мин при 20°С шлифовальной бумагой Р150–Р400
Заключительная обработка	Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты
Цвет	белый
Упаковка	0.25кг, 1кг
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°С, при относительной влажности не более 80%)