ШПАТЛЕВКА BODY PRO F213 UNIPLUS

арт.: 213.03.0000.2

ОПИСАНИЕ:

Полиэфирная шпатлевка универсального применения, относящаяся к 2K–полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Среднезернистая шпатлёвка BODYPRO F213 UNIPLUS пластична при нанесении, легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки. Имеет низкое содержание вредных летучих веществ (Low V.O.C.).

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

– сталь
– алюминий
– оцинкованная сталь
– заводское лакокрасочное покрытие
– 2K–наполнители
– ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты, 1K–грунты и нитроцел–люлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2–3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слои толщиной не более 1 – 2–х мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3–5 минут при +20°C. Минимальная температура нанесения +10°C.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.



отшлифовать | обезжирить | время нанесения 4 мин/20°C | наносить шпателем | 20–30 мин/23°C | 5–8 мин | P80–P120

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,8кг/л (20°C)
Точка возгорания	> 34°C
Содержание сухого остатка	87%
Шлифовка	Через 20–30 мин при 20°C шлифовальной бумагой P80–P120
Заключительная обработка	Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты
Цвет	светло–бежевый
Упаковка	2кг
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)