ШПАТЛЕВКА BODY PRO F216 SOFTPLUS

арт.: 216.03.0005.0, 216.03.0000.1, 216.03.0000.2

ОПИСАНИЕ:

Полиэфирная шпатлевка, относящаяся к 2К–полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Мелкозернистая шпатлёвка BODY PRO 216 SOFTPLUS пластична при нанесении, очень легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Она должна применяться в качестве наполняющей шпатлевки. Имеет низкое содержание вредных летучих веществ (Low V.O.C.).

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

– сталь
– дерево
– заводское лакокрасочное покрытие
– 2К–наполнители
– ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты, 1К–грунты и нитроцел–люлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2–3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слои толщиной не более 2 – 3–х мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3–5 минут при +20°С. Минимальная температура нанесения +10°С.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.



отшлифовать | обезжирить | время нанесения 4 мин/20°С | наносить шпателем | 20–30 мин/23°С | 5–8 мин | Р80–Р120

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,8кг/л (20°С)
Точка возгорания	> 34°С
Содержание сухого остатка	87%
Шлифовка	Через 20–30 мин при 20°С шлифовальной бумагой Р80–Р120
Заключительная обработка	Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты
Цвет	бежевый
Упаковка	0.25кг, 1кг, 2кг
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°С, при относительной влажности не более 80%)