ШПАТЛЁВКА HB BODY PROLINE 611

арт.: 611.03.0000.1, 611.03.0000.2

ОПИСАНИЕ:

Полиэфирная шпатлевка, относящаяся к 2К—полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей, вмятин и царапин на поверхности. Среднезернистая шпатлёвка BODY 611 пластична при нанесении, легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Она может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

– сталь
– дерево
– заводское лакокрасочное покрытие
– 2К-наполнители
– ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты, 1К-грунты и нитроцеллюлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2–3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слои толщиной не более 1 – 2-х мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3–5 минут при +23°С. Минимальная температура нанесения +10°С.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.



отшлифовать | обезжирить | время нанесения 3–5 мин/20°С | наносить шпателем | 20–30 мин/23°С | 5–8 мин | Р80–Р120

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,8кг/л (20°С)
Содержание сухого остатка	87%
Шлифовка	Через 20–30 мин при 23°С шлифовальной бумагой Р80–Р120
Заключительная обработка	Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты
Цвет	бежевый
Упаковка	0.9кг, 1.8кг
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°С, при относительной влажности не более 80%)