2K Акриловый наполнитель 4:1 серый

10.301.0800 – 1л / вкл. 0.2 л отвердителя
10.302.3600 – 3.6 л / без отвердителя

Техническая карта

Двухкомпонентный акриловый наполнитель HS с высоким содержанием сухого остатка для ремонтной окраски с применением традиционных (сольвентных) лакокрасочных покрытий. Применяется для порозаполнения/изолирования кузовных деталей легковых автомобилей.

Адгезия к материалам	
сталь (предварительно загрунтованная подходящим грунтом)	+
стеклопластики	+
полиэфирные шпатлевки	+
2K акриловые наполнители/грунты	+
старые/заводские лакокрасочные покрытия	+


Технические характеристики	
Цвет	серый
Плотность (при 20°C), г/см^3	1.55
Температура вспышки, °C	>23

ПРИМЕНЕНИЕ

- Наносить материал только на полностью высушенную поверхность
- Удалить все материалы, чувствительные к растворителям или не полностью высушены, например, термопластичные покрытия или 1K алкидные грунты
- Смешать 2K Акриловый наполнитель 4:1 с соответствующим отвердителем в указанной пропорции, при необходимости добавить до 10% по объему TOP10 Универсального растворителя
- Наносить 2K Акриловый наполнитель 4:1 указанным способом, учитывая его жизнеспособность
- Шлифовать вручную или с применением эксцентриковых шлифовальных машинок и соответствующих абразивов
- Для контроля последующего шлифования использовать TOP10 Контрольную краску.

ПОДГОТОВКА

Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена (например, при помощи TOP10 Обезжиривателя арт. 10.601.1000) и отшлифована

						
отвердитель для HS наполнителя 4:1	25–35 сек	до 60 мин при 20°C	1.8–2.5 мм/ см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов	1–3 полных слоя (60–240 мкм) с межслойной выдержкой ~10 мин/ 20°C	20–30 мин при 60°C или ИК-сушка: 12-15 мин	P360–500