Полиэфирная шпатлевка Glass со стекловолокном

10.103.0500 – 0.5 кг / вкл. отвердитель
10.103.1800 –1.8 кг / вкл. отвердитель

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка Glass со стекловолокном в качестве армирующей добавки предназначена для заделки трещин, небольших отверстий и участков, поврежденных коррозией. Применяется для ремонта легкового и коммерческого транспорта.

Адгезия к материалам	
сталь	+
алюминий	+
стеклопластики	+
полиэфирные шпатлевки	+
2K акриловые наполнители/грунты	+
старые/заводские лакокрасочные покрытия	+

Технические характеристики	
Цвет	зеленый
Плотность (при 20°C), г/см^3	1.75
Температура вспышки, °C	31

ПРИМЕНЕНИЕ

- Удалить все материалы, которые имеют недостаточную адгезию или не полностью высушены
- Поверхность тщательно очистить, обезжирить и высушить
- Отшлифовать поверхность с применением указанных абразивов.
- Перед нанесением тщательно перемешивать шпатлевку с отвердителем/катализатором
- Не наносить шпатлевку на 1K грунты, термопластичные покрытия или на протравливающие/кислотоотверждаемые грунты
- Наносить шпатлевку указанным способом, учитывая ее жизнеспособность
- Наносить шпатлевку при температуре не ниже +10°C

ПОДГОТОВКА

Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена например, при помощи TOP10 Обезжиривателя арт. 10.601.1000) и отшлифована.

					
2–3% BPO-отвердителя	3–5 минут	16–30 минут	P80-180	P80-320	