Шпатлевка напыляемая Spray

10.101.1200 – 1.2 кг / вкл. отвердитель

Двухкомпонентная полиэфирная шпалевка Spray для заполнения неровностей, шлифовальных рисок и пор на кузовных деталях легкового и коммерческого транспорта, а также элементах конструкция автомобилей. Шпатлевка подходит для заполнения как небольших, так и крупных по площади участков неровной поверхности.

Адгезия к материалам	
сталь	+
стеклопластики	+
полиэфирные шпатлевки	+
2K акриловые наполнители/грунты	+
старые/заводские лакокрасочные покрытия	+

Технические характеристики	
Цвет	серый
Плотность (при 20°C), г/см^3	1.65
Температура вспышки, °C	31
Вязкость (при 20°C), сек	тиксотропный материал

ПРИМЕНЕНИЕ

- Удалить все материалы, которые имеют недостаточную адгезию или не полностью высушены
- Поверхность тщательно очистить, обезжирить и высушить
- Отшлифовать поверхность с применением указанных абразивов.
- Перед нанесением тщательно перемешивать шпатлевку с отвердителем/катализатором
- Не наносить шпатлевку на 1K грунты, термопластичные покрытия или на протравливающие/кислотоотверждаемые грунты
- Наносить шпатлевку указанным способом, учитывая ее жизнеспособность
- Наносить шпатлевку при температуре не ниже +10°C

ПОДГОТОВКА

Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена например, при помощи TOP10 Обезжиривателя арт. 10.601.1000) и отшлифована.

						
3% CHP-отвердителя	20–30 мин при 20°C	2–3.5 мм/ 3–4 бар	макс. 2–3 мм с межслойной выдержкой 10–15 мин при 20°C	3-5 часов/20°C или 30 мин/60°C	P120–320	