Грунт для пластиков
10.303.1000 — 1 л

Техническая карта

Однокомпонентный прозрачный грунт для обработки практически любых автомобильных частей с целью повышения адгезии материалов к пластикам.

Адгезия к материалам	
Новые и старые пластики: *ABS, EP, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PVC, PUR (мягкий и жесткий)*	+
стеклопластики	+

Технические характеристики	
Цвет	бесцветный, с металликовым пигментом
Плотность (при 20°C), г/см^3	0.915
Температура вспышки, °C	10

ПРИМЕНЕНИЕ

- Новая пластиковая поверхность должна быть свободна от агентов для разделения пресс-форм, для чего ее необходимо прогреть в течение 60 минут при 60°C
- Очистить поверхность с применением обезжиривателя и подходящего абразивного материала для матирования
- После полного испарения обезжиривателя в течение ночи или в течение 30–40 минут при 60°C, еще раз очистить поверхность с применением небольшого количества обезжиривателя.

ПОДГОТОВКА

Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена например, при помощи TOP10 Обезжиривателя арт. 10.601.1000) и отшлифована.

				
12–15 секунд, готов к нанесению	1.2-1.4 / 2–2.5 бар; 1 полный слой = 3–5 мкм	1 полный слой = 3–5 мкм	~10 минут при 20°C	Грунты/наполнители для пластиков