BlackFox грунт HS 5:1 CLASSIC 73010

ВЕРСИЯ: 01
11/2013

ОПИСАНИЕ

2K HS грунт-наполнитель 5:1 №73010 2-компонентный акрил-полиуретановый грунт-наполнитель с высоким сухим остатком. Цвет: серый.

ПРОДУКТЫ

2K HS грунт-наполнитель 5:1 №73010 серый
Отвердитель №77019 прозрачный

СВОЙСТВА

- Высокий сухой остаток;
- Быстро сохнет;
- Легко шлифуется;
- Может быть окрашен любыми 2K эмалями или базовыми покрытиями

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">Смешивание продукта</td><td></td><td>по объему</td><td>по весу</td></tr>
<tr><td>Грунт-наполнитель</td><td>5</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Отвердитель</td><td>1</td><td>19</td></tr>
<tr><td>Растворитель</td><td>20 – 35%</td><td>18 - 33</td></tr>
<tr><td></td><td>VOC для смеси</td><td colspan="2">460 г/л</td><td>Укрывистость: 3-4 м²/л, слой 100 мкм</td></tr>
<tr><td></td><td>Вязкость FORD 4 20°C</td><td colspan="2">25 - 40 сек.</td><td>Жизнеспособность, 20°C: 45 мин</td></tr>
<tr><td></td><td>Оборудование для нанесения</td><td colspan="2">1,7-1,8 мм</td><td>2- 3 бара</td></tr>
<tr><td></td><td>Количество слоев</td><td colspan="2">2 - 3</td><td>Толщина: 90 мкм/слой</td></tr>
<tr><td></td><td>Выдержка при 20 °C</td><td colspan="3">5 - 10 мин</td></tr>
<tr><td colspan="2">Сушка</td><td colspan="2">20°C</td><td>60°C</td></tr>
<tr><td colspan="2">Полное высыхание</td><td colspan="2">4 ч</td><td>30 мин</td></tr>
<tr><td></td><td>Инфракрасная сушка 60°C на поверхности`</td><td colspan="3">30 мин</td></tr>
</table>

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасно! Беречь от огня! Использовать СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания), избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении. Выполнять указания на этикетке.