C.A.R.FIT

Наполнитель «мокрый по мокрому»

2K акриловый наполнитель 6:1



VOC < 540 г/л
норма: 2004/42/IIB(c)(540)

Универсальный акриловый наполнитель 6:1 применяется для ремонта как новых, так и поврежденных деталей методом «мокрый по мокрому» или с промежуточным шлифованием.

При нанесении методом «мокрый по мокрому», наполнитель эффективно изолирует поверхность, на которую будет наноситься лакокрасочное покрытие, при этом промежуточная сушка не требуется.

Полностью высохший наполнитель может быть отшлифован «по-мокрому» или «по-сухому» вручную или с применением машинного шлифования.

- Очень хорошие изолирующие свойства
- Подходит для любых лакокрасочных покрытий на основе органических растворителей
- Очень хорошие наполняющие свойства
- Очень быстро сохнет.

Артикул	Описание	Упаковка
4-300-1050	комплект 0.9 л наполнителя + 0.150 л отвердителя	12

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена Жидкостью для удаления силикона и отшлифована

Нанесение

6:1 с отвердителем для 2K Акрилового наполнителя «мокрый по мокрому»

19 сек, DIN 4 (при +20°C)

прим. 60 минут при 20°C

HVLP: 1.2 - 1.8 мм / 2 - 2.5 бар

Дальнейшая обработка методом «мокрый по мокрому»

1 полный слой = 30-40 мкм

– выдержка между слоями: 5-7 мин
– нанесение последующих материалов через 15-20 мин при 20°C

Любые традиционные (сольвентные) лакокрасочные материалы

Дальнейшая обработка с промежуточным шлифованием

2-3 полных слоя = 60-110 мкм

– выдержка между слоями: 5-7 мин
– шлифование: через 3-4 часа при 20°C

или

– 20 мин при 60°C

Абразивами P360 - 500

Любые традиционные (сольвентные) лакокрасочные материалы

Характеристики продукта

Плотность, г/см^3	1.39
Температура вспышки, °C	> 23

Меры безопасности

Вредно для здоровья
Xn

Огнеопасно
UN1263