2K HS ACRYL FILLER 4:1

CF 2K HS Акриловый наполнитель 4:1

Описание

Двухкомпонентный акриловый наполнитель HS с высоким содержанием сухого вещества для ремонтной окраски с применением традиционных (сольвентных) лакокрасочных покрытий. Наполнитель может быть нанесен на предварительно очищенные стальные, алюминиевые и оцинкованные поверхности (первые три — с предварительной обработкой протравливающим грунтом), заводские/катафорезные грунты и полиэфирные шпатлевки.

Область применения:
- для порозаполнения / изолирования кузовных деталей легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

Продукты	
4-100-0800	2К Акриловый наполнитель HS 4:1 **серый** (комплект 0.8 л наполнителя + 0.2 л отвердителя)
4-101-0800	2К Акриловый наполнитель HS 4:1 **черный** (комплект 0.8 л наполнителя + 0.2 л отвердителя)
4-200-3600	2К Акриловый наполнитель HS 4:1 **серый** (3.6 л)
4-201-3600	2К Акриловый наполнитель HS 4:1 **черный** (3.6 л)
4-210-0900	Отвердитель для 2К акрилового наполнителя HS 4:1 (0.9 л)

Свойства

• Очень хорошие наполняющие свойства
• Быстро сохнет
• Шлифуется «по мокрому» и «по сухому».

Подложки

Любые загрунтованные металлические поверхности, стеклопластики, полиэфирные шпатлевки, 2К акриловые наполнители/грунты, заводские/ремонтные лакокрасочные покрытия.

2K HS ACRYL FILLER 4:1

CF 2K HS Акриловый наполнитель 4:1

ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ

Очистка	Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена при помощи CF Жидкости для удаления силикона и отшлифована
Разведение	CF Отвердитель для 2К Акрилового наполнителя HS 4:1
	10 – 20% CF Универсального растворителя
VOC	< 540 г/л
FORD 4, 20°C	25 – 35 сек
20°C	1 – 2 часа, наносить при температуре не ниже 15°C
	Дюза: 1.5 – 2.2 мм Давление на входе: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов
Нанесение	60 – 80 мкм / 1 слой 1 – 3 полных слоя
Межслойная выдержка, 20°C	7 – 10 минут
СУШКА	
20°C	3 – 5 часов, **или**
60°C	- выдержка перед сушкой: 10 мин при 20°C - окончательная сушка: 20 – 30 минут, **или**
Средне- или коротковолновая	- выдержка перед сушкой: 10 мин при 20°C - окончательная сушка: 12 – 15 минут

2K HS ACRYL FILLER 4:1

CF 2K HS Акриловый наполнитель 4:1

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА	
«По-сухому»	Шлифовать абразивами P400-600 **или**
«По-мокрому»	Шлифовать абразивами P800-1000
Нанесение последующих покрытий	Наносить традиционные (сольвентные) лакокрасочные покрытия.

РЕКОМЕНДАЦИИ по ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Удалить все материалы, чувствительные к растворителям или не полностью высушенные, например, термопластичные покрытия или 1К алкидные грунты
- Поверхность для нанесения отшлифовать абразивами P80-P230, в соответствие со спецификациями материала, на который будет нанесен наполнитель
- Перед нанесением очистить и высушить поверхность, и обезжирить при помощи CF Жидкости для удаления силикона.

Примечания

- Наносить наполнитель только на полностью высушенную поверхность
- Для контроля последующего шлифования использовать CF Контрольную краску черную или CF Сухое проявочное покрытие.
- Только для профессионального применения! Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Очистка инструмента

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

2K HS ACRYL FILLER 4:1

CF 2K HS Акриловый наполнитель 4:1

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
4-100-0800	Наполнитель, банка 0.8 л Отвердитель, банка 0.2 л	1 1	1550 прим. 1000	Серый Бесцветный
4-200-3600	Наполнитель, банка, 3.6 л	1	1550	Серый
4-101-0800	Наполнитель, банка 0.8 л Отвердитель, банка 0.2 л	1 1	1480 прим. 1000	Черный Бесцветный
4-201-3600	Наполнитель, банка, 3.6 л	1	1480	Черный
4-210-0900	Отвердитель, банка, 0.9 л	1	прим. 1000	Бесцветный

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке упаковки.