Техническая документация


Dynacoat Acrylic Filler 4+1– D2.02.07 T

Шлифуемая версия


Очистка



P220-P320


P400-P600


4:1:1
(шлифуемая)


4


(стандартный)
1.6-1.8 мм
2-4 bar


5-10 мин.
при 20°C
5-10 мин.
(перед сушкой)


30 минут
при 60ºC


Все финишные
покрытия



Наименование: **Dynacoat Acrylic Filler 4+1**

Описание:
Грунт-выравниватель 4+1 - быстрый, простой в применении наполнитель с отличными свойствами шлифования. Он может быть использован в шлифуемой и нешлифуемой версии в зависимости от пропорции разведения. Он обладает хорошей растекаемостью, большой толщиной сухой пленки. 4+1 имеет большие возможности применения, как в локальном ремонте, так и при ремонте больших поверхностей. Грунт-выравниватель 4+1 делает процесс ремонта быстрым и легким, это идеальный выбор для эффективного ремонта и высокого качества работ.

Продукты и добавки:
Dynacoat Acrylic Filler 4+1
Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Hardener
Dynacoat Thinners Fast / Medium / Slow

Основные компоненты:
Filler : акриловые смолы
Hardener : полиизоционатные смолы

Поверхности, пригодные для обработки:
Старые покрытия, включая термоактивные
Травящие грунты,
Полиэфирные шпатлевки
Стальные поверхности
2K Epoxy Primer

Подготовка поверхности:
Существующее покрытие:
Очистка и шлифование с P220-P320 сухое или P400-P600 с водой
Полиэфирные шпатлевки: Сухое шлифование с P220-P320
Стальные поверхности : Очистка и сухое шлифование **с** P120-P220

Пропорции смешивания:
4 части по объему Dynacoat Acrylic Filler 4+1
1 часть по объему Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Hardener
1 часть по объему Dynacoat Thinner (**опционально**)

Срок годности после смешивания:
45 минут при 20ºC

Установки краскопульта

Краскопульт:	**Дюза:**	**Давление:**
С верхним бачком:	1.6 – 1.8 мм	2-4 bar
С нижнем бачком:	1.8 – 2.0 мм	3-4 bar

Нанесение:
Нанесите 1-3 мокрых, одинарных слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут. Выдержка перед сушкой минимум 5 минут.

Толщина пленки:
50 мкм на слой.

Очистка оборудования:
Используйте Guncleaner или нитроцеллюлозный растворитель


Dynacoat Acrylic Filler 4+1– D2.02.07 T

Нешлифуемая версия


Очистка



P220-P320


P400-P600


4:1:2\3:1:1
(нешлифуе-
мая версия)


4


(с верхним
бачком)
1.2-1.4 mm
2-4 bar


5-10 мин.
(между слоями)
15-20 мин
(перед
следующими
покрытиями)
при 20°C




Все
декоратив-
ные покрытия



Наименование: **Dynacoat Acrylic Filler 4+1**

Описание:
Грунт-выравниватель 4+1 - быстрый, простой в применении наполнитель с отличными свойствами шлифования. Он может быть использован в шлифуемой и нешлифуемой версии в зависимости от пропорции разведения. Он обладает хорошей растекаемостью, большой толщиной сухой пленки. 4+1 имеет большие возможности применения, как в локальном ремонте, так и при ремонте больших поверхностей. Грунт-выравниватель 4+1 делает процесс ремонта быстрым и легким, это идеальный выбор для эффективного ремонта и высокого качества работ.

Продукты и добавки:
Dynacoat Acrylic Filler 4+1
Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Hardener
Dynacoat Thinners Fast / Medium / Slow

Основные компоненты:
Filler : акриловые смолы
Hardener : полиизоционатные смолы

Поверхности, пригодный для обработки:
Старые покрытия, включая термоактивные
Травящие грунты,

Подготовка поверхности:
Существующие покрытия:
Очистка и сухое шлифование с P220-P320 или с водой P400-P600

Пропорции смешивания:
4 части по объему Dynacoat Acrylic Filler 4+1
1 часть по объему Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Hardener
2 части по объму Dynacoat Thinner

3 части по объему Dynacoat Acrylic Filler 4+1
1 часть по объему Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Hardener
1 части по объму Dynacoat Thinner

Примечание: Выбор пропорции зависит от объема работ и условий применения.

Срок годности после смешивания:
70 минут при 20ºC

Установки краскопульта

Краскопульт:	Дюза:	Давление:
С верхним бачком:	1.2-1.4 mm	2-4 bar
С нижним бачком:	1.4- 1.6 mm	2-4 bar

Нанесение:
Нанесите 1-2 одинарных мокрых слоя с выдержкой в 15-20 минут при 20°C перед нанесением базового покрытия или акриловой эмали.

Толщина пленки:	20-25 мкм на слой.
Очистка оборудования:	Используйте Guncleaner или нитроцеллюлозный растворитель

Сушка:

	20°	60°C
Шлифуемая версия	3 часа	30 мин.

Рекомендованный шлифовальный абразив:	P360-P400 для сухого шлифования P800-P1000 для шлифования с водой
Последующие покрытия:	Все декоративные покрытия Dynacoat
Упаковка:	Грунт-выравниватель: 1л, 3 л Отвердитель: 250 мл, 750 мл
Срок годности:	24 месяцев при температуре между 5°C и 40°C
Цвет:	Светло-серый
VOC	В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного продукта (категория продукта : IIB.c) в готовой к нанесению смеси составляет 540 г/литр. Параметры VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 503 г/литр.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com