

Шпатлёвки Dynacoat Polyester Putty Light – D3.02.06


100: 2-3


5-8 мин.


25-30 мин. при 20ºC


P80-P180





Наименование:	Шпатлёвка Dynacoat Polyester Putty Light
Описание:	Легкая, не содержащая талька, двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для больших поверхностей. Обладает высокой эластичностью и очень хорошей адгезией к металлу.
Продукты и добавки:	Dynacoat Polyester Putty Light Hardener (в комплекте)
Основные компоненты:	Putty Light: Полиэфирные смолы. Hardener: Пероксид.
Поверхности, пригодные для обработки:	Сталь Оцинкованная сталь Алюминий Эпоксидный грунт Полиэфирные пластики **Примечание:** Запрещается наносить шпатлевку Putty Light на термопластичные отделочные покрытия, а также травящие грунты.
Подготовка поверхности:	Сталь: Обезжирить и обработать абразивом P80. Оцинкованная сталь: Обезжирить и обработать абразивом P120. Алюминий: Обезжирить и обработать абразивом P80. Старые покрытия: Зачистить до металла абразивом P80. с обработкой краёв абразивом P120. Полиэфирные пластики: Помыть тёплой водой, обезжирить и обработать абразивом P120-P220.
Пропорции смешивания:	100 весовых частей Putty Light 2-3 весовые части Hardener **Примечание:** Не добавляйте больше отвердителя, чем указано. Тщательно перемешайте смесь после добавления отвердителя до достижения однородного цвета.
Срок годности после смешивания:	5-8 минут при 20ºC
Нанесение:	Наноситься шпателем на обезжиренную и зашлифованную поверхность.

Очистка оборудования:	Используйте Guncleaner или нитроцеллюлозные растворители
Время сушки:	Готова к шлифованию: 20-25 мин. при 20°C Готова к шлифованию: 10 мин. при 40°C При принудительной сушке температура не должна превышать 70°C во избежании растрескивания, пузырения и потери адгезии.
Рекомендованный абразивный материал:	Сухое шлифование P80-P120
Последующие покрытия:	Dynacoat Polyester Spray Filler Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Dynacoat Filler 5+1
Срок годности:	12 месяцев при 20°C
VOC	В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного продукта (категория продукта : IIB.c) в готовой к нанесению смеси составляет 250 г/литр. Параметры VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 108 г/литр.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com