
Жидкая шпатлёвка Dynacoat Polyester Spray Filler – D3.02.07



Обезжирить



P80-P120



100:3-4
+10%(по необходимости)



(верхний бачёк)
2.2-3.0 мм
3-4 бар




5 мин.



2 часа
при 20ºC



Грунты
Acrylic Filler
Filler 4+1
Filler 5+1





Наименование:

Жидкая шпатлёвка
Dynacoat Polyester Spray Filler

Описание:

Двухкомпонентная полиэфирная распыляемая шпатлевка для заполнения незначительных вмятин и глубоких царапин на кузовных деталях автомобилей.

Продукты и добавки:

Dynacoat Polyester Spray Filler
Hardener

Основные компоненты:

Polyester Spray Filler:	Полиэфирные смолы.
Hardener:	Пероксид.

Поверхности пригодные для обработки:

Сталь
Оцинкованная сталь
Алюминий
Эпоксидные грунты
Полиэфирные шпатлёвки
Полиэфирные пластики

Примечание: запрещается наносить шпатлевку Dynacoat Polyester Spray Filler на пластики, травящие и однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные грунты.
Перед нанесением обезжирьте поверхность с помощью Dynacoat Degreaser.

Подготовка поверхности:

Сталь: Обезжирить и обработать абразивом P80-P120.
Оцинкованная сталь: Обезжирить и обработать абразивом P120.
Алюминий: Обезжирить и обработать абразивом P120.
Старые покрытия: Обезжирить и обработать абразивом P120-P220.
Полиэфирные шпатлёвки: Обработать абразивом P120-P220
Полиэфирные пластики: Помыть тёплой водой, обезжирить и обработать абразивом P180-P280.

Пропорции смешивания:

100 весовых частей Dynacoat Polyester Spray Filler
3-4 весовые части Hardener
10% Thinner (по необходимости)

Примечание: Не добавляйте больше отвердителя, чем указано. Тщательно перемешайте смесь после добавления отвердителя до достижения однородного цвета.

Срок годности после смешивания:	20-30 мин. при 20ºC
Тип краскопульта, диаметр дюзы и рабочее давление:	**Краскопульт:** **Диаметр дюзы:** **Рабочее давление:** С верхним бачком: 2.2 – 3.0 мм 3-4 бар
Нанесение:	Нанесите 1 или несколько одинарных мокрых слоя , с выдержкой между слоями 5 минут и 10 минут перед сушкой при 60ºC.
Толщина плёнки покрытия:	100 мк за слой.
Теоретичекий расход	6 $м^2$ / литр за слой. **Примечание**: Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.
Очистка оборудования:	Используйте Guncleaner или нитроцеллюлозный растворитель
Время сушки:	**Готова к шлифованию** **20ºC** **60ºC** 2 часа 30 мин. При принудительной сушке температура не должна превышать 70°C во избежании растрескивания, пузырения и потери адгезии.
Рекомендованный абразивный материал:	Начальный: P120 Финишный: P220-P320
Последующие покрытия:	Dynacoat Acrylic Filler 4+1, Dynacoat Filler 5+1
Срок годности:	12 месяцев при температуре от 5°C при 40°C
VOC	В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного продукта (категория продукта : IIB.c) в готовой к нанесению смеси составляет 540 г/литр. Параметры VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 364 г/литр.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com