HOT SHOT

HOT SHOT 5 UHS УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ 5:1

Описание	HOT SHOT 5 – это двухкомпонентное акриловое покрытие с высоким содержанием сухого остатка. Цвет – серый. Сочетает отличные технические характеристики присущие продуктам U-POL с доступной ценой. Грунт может быть использован как: – наполнитель высокой плотности для ремонта отдельных участков (не разбавленный, 5:1); – грунт наполнитель для ремонта больших поверхностей (5:1 + 10-15% разбавителя); Грунт образует толстый слой отлично устраняя неровности. Обладает хорошими укрывающими свойствами. Может сушиться на воздухе, в камере или при помощи ИК сушки. При использовании с пульверизаторами HVLP дает минимальный "распыл в сторону". Совместим со всеми лакокрасочными системами.
Правила безопасности и охраны труда	ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать инструкцию по применению. ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.
Подготовка поверхности	Шаг 1. Очистить липкой салфеткой TRAG и обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым очистителем (S2001 или S2002). Шаг 2. Обработать поверхность абразивом. Оригинальная сухая краска: сухое шлифование P240, мокрое шлифование P360. Голый металл: P80-P120 Алюминиевые или гальванизированные поверхности: P80-P120, наложить один-два тонких слоя протравливающего грунта ACID #8, дать высохнуть 20мин. Полиэфирная шпатлевка: сухое шлифование P240. Шаг 3. Очистить остатки обработки липкой салфеткой TRAG. Шаг 4. Обезжирить антисиликоновым очистителем (S2001 или S2002).
VOC Информация	Содержание VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси 540 гр./литр Сухой остаток 1090 гр./литр
Код продукта	HOT5/1 – 840 мл комплект: 700 мл грунт + 140 мл стандартный отвердитель

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соотношение смешивания HOT SHOT 5 :стандартный отвердитель	5 : 1	5 : 1 : 10-15%
Пульверизатор	U-POL HVLP с верхним расположением бачка	
Сопло	1.8 мм–2.2 мм	1.6 мм–1.8 мм
Вязкость DIN 4 / сек.	55–65	35–45
Давление в пульверизаторе / бар	2.0–2.5	2.0–2.5
Количество слоев	2–3	2–3
Толщина слоя / микрон	200–240	180–200
Время испарения растворителя / мин.	15	10
Время высыхания		
на воздухе / ч.	3	2–3
при 60ºC / мин.	20–30	20–30
при инфракрасной сушке / мин.	15	15
Пригоден к использованию после смешивания с отвердителем / ч.	2–3	2–3
Сухое шлифование	280–400	280–400
Мокрое шлифование	600–800	600–800