Техническая Информация

Только для профессионального использования

ШПАТЛЕВКА С УГЛЕВОЛОКНОМ JETA CARBON

ПРОДУКТ

Шпатлевка полиэфирная с углеволокном.
Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Наполнительная полиэфирная шпаклевка усиленная углеволокном. Обладает высокой прочностью и эластичностью. Рекомендуется для восполнения больших дефектов и усиления ослабленных элементов кузова.
Цвет – черный.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 41 [г/л]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/EC), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет предельное значение части летучих компонентов на уровне 250 [г/л] в готовом к использованию продукте.

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт имеет хорошую адгезию к поверхностям различного рода, допустимо наносить на:
- полиэфирные ламинаты,
- акриловые двухкомпонентные грунты,
- металлические основания,
- алюминиевые основания,
- старое лакокрасочное покрытия,

ВНИМАНИЕ: **Запрещено наносить шпаклевку непосредственно на реактивные покрытия, а также на однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные поверхности.**

полиэфирный ламинат	обезжирить, отшлифовать (P80 - P120) и повторно обезжирить
2-компонентные акриловые грунты	обезжирить, отшлифовать (P220 – P280) и повторно обезжирить.
стальные поверхности, оцинкованной стали	обезжирить, отшлифовать (P80 - P120) и повторно обезжирить
алюминиевые поверхности	обезжирить, прошлифовать шлифовальным войлоком и повторно обезжирить
старые слои лака	отшлифовать (P220 – P280) и повторно обезжирить

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

НАНЕСЕНИЯ

	**Применение** Заполнение и восполнение значительных повреждений на больших поверхностях. Шпатлевание сквозных дыр и проржавевших мест Усиление ослабленных элементов кузова
	**Пропорции смешивания компонентов** Весовые части. Шпатлевка — 100 частей Отвердитель — 2 части Компоненты тщательно перемешать перед применением до получения однородной консистенции. **Жизнеспособность смеси** 4-5 мин
	**Нанесения** Наносить шпателем. Общая толщина не должна превышать 5 мм.
	**Время отверждения** 14÷16 мин при 20°C. IR: 6 мин при температуре 50°C. При температуре ниже 20°C значительно увеличивается время отверждения

ОБРАБОТКА

После отверждения поверхность следует шлифовать:
- грубое P 80-120

На шпатлевку со стекловолокном следует нанести слой другой полиэфирной шпатлевкой и доработать абразивом.
На шпатлевку со стекловолокном можно нанести:
- полиэфирную шпатлевку,
- полиэфирную распыляемую шпатлевку,
- акриловые грунты.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентелируемые.
- Очистку инструментов производить непосредственно после нанесения шпаклевки.
- **Не следует превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Минимальная температура нанесения +10°C.

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта необходимо хранить в плотно закрытом контейнере, в сухом и прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечного излучения.

Внимания: После каждого использования контейнеры необходимо немедленно закрутить! Отвердитель беречь от перегрева

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка SOFT - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки - 18 от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.