Техническая Информация

Только для профессионального использования

ШПАТЛЕВКА ДОВОДОЧНАЯ JETA FINE

ПРОДУКТ

Полиэфирная шпатлевка доводочная.
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полиэфирная доводочная шпаклевка универсального назначения, рекомендуется для окончательного выравнивания царапин и небольших углублений перед нанесением грунта. Является универсальным продуктом, простым в нанесении и обработке.
Обладает прочностью и эластичностью необходимой для ремонта повреждения.
Обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода.
Цвет – белый.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 115 [g/l]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет предельные значения содержания летучих фракций на уровне 250 [г/л] готового к использованию продукта.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям, можно наносить на:
- 2-компонентные акриловые грунтовки,
- стальные поверхности,
- оцинкованной стали,
- алюминиевые поверхности,
- старое лакокрасочное покрытие
- деревянные поверхности


ВНИМАНИЕ: **Шпатлевку не следует наносить на реактивные, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные грунты.**

Грунты	обезжирить, отшлифовать (P220 – P320) и повторно обезжирить
Металлические поверхности	обезжирить, отшлифовать (P100 – P220) и повторно обезжирить
Алюминиевые поверхности	обезжирить, прошлифовать абразивным войлоком и повторно обезжирить
Старое лакокрасочное покрытие	обезжирить, отшлифовать (P220 – P320) и повторно обезжирить.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

НАНЕСЕНИЕ

	**Назначение** Заполнение повреждений на поверхностях. Обработка ручная и механическая
	**Пропорции смешивания** Весовые пропорции Шпатлевка — 100 частей Отвердитель — 2 части Компоненты тщательно перемешать перед применением до получения однородной консистенции. **Жизнеспособность смеси** 5-6 мин
	**Нанесение** Шпателем. Слоями толщиной до 1мм Максимальная общая толщина: 3 мм.
	**Время отверждения** 20-25 мин при 21°C. 10 минут в температуре не превышающей 60°C. Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения

ОБРАБОТКА

После отверждения поверхность следует шлифовать:
- грубое P 80-120
- тонкое P120-P240

На шпаклевку Fine можно наносить:
- шпаклевку полиэфирную,
- шпаклевку полиэфирную распыляемую,
- грунты акриловые
- грунты эпоксидные.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Очистку инструментов производить непосредственно после нанесения шпатлевки.
- **Не следует превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Минимальная температура нанесения +10°C.

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка Fine - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки - 18 от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.