Техническая Информация

Только для профессионального использования

ШПАТЛЕВКА ЛЕГКАЯ
JETA LIGHT

ПРОДУКТ

Полиэфирная шпатлевка легкая.
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полиэфирная шпаклевка с низким удельным весом универсального назначения, применяется для выравнивания больших по площади повреждений кузовного элемента. Является универсальным в применении продуктом, простым в нанесении и обработке. Обладает прочностью и эластичностью необходимой для ремонта повреждения. Обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода.
Цвет – светло-зеленый.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 115 [g/l]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет предельные значения содержания летучих фракций на уровне 250 [г/л] готового к использованию продукта.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям, можно наносить на:
- 2-компонентные акриловые грунтовки,
- стальные поверхности,
- оцинкованной стали,
- алюминиевые поверхности,
- старое лакокрасочное покрытие
- деревянные поверхности

ВНИМАНИЕ: **Шпатлевку не следует наносить на реактивные, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные грунты.**

Грунты	обезжирить, отшлифовать (P220 – P280) и повторно обезжирить
Металлические поверхности	обезжирить, отшлифовать (P80 - P120) и повторно обезжирить
Алюминиевые поверхности	обезжирить, прошлифовать абразивным войлоком и повторно обезжирить
Старое лакокрасочное покрытие	обезжирить, отшлифовать (P220 – P280) и повторно обезжирить.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

НАНЕСЕНИЕ

	**Назначение** Заполнение повреждений на поверхностях. Обработка ручная и механическая
	**Пропорции смешивания** Весовые пропорции
	Шпатлевка — 100 частей Отвердитель — 2 части
	Компоненты тщательно перемешать перед применением до получения однородной консистенции.
	Жизнеспособность смеси 5-6 мин
	**Нанесение** Шпателем. Максимальная общая толщина: 5 мм.
	**Время отверждения** 20-25 мин при 21°C. 10 минут в температуре не превышающей 60°C.
	Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения

ОБРАБОТКА

После отверждения поверхность следует шлифовать:
- грубое P 80-120
- тонкое P120-P240

На шпаклевку Light можно наносить:
- шпаклевку полиэфирную ,
- шпаклевку полиэфирную распыляемую,
- грунты акриловые.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Очистку инструментов производить непосредственно после нанесения шпатлевки.
- **Не следует превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Минимальная температура нанесения +10°C.

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка Light - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки - 18 от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.