Техническая Информация

Только для профессионального использования

ШПАТЛЕВКА JETA SOFT

ПРОДУКТ

Полиэфирная шпатлевка SOFT.
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полиэфирная мягкая наполняющая шпатлевка широкого применения. Продукт высокой мягкости и эластичности, рекомендуется для нанесения толстых слоев и прекрасно восполняет большие дефекты. Высокая эластичность сводит к минимуму риск растрескивания. Шпатлевка может применяться как при ручной, так и при механической обработке. Высокая эластичность сводит к минимуму риск растрескивания даже на больших поверхностях.
Цвет – бежевый.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 115 [г/л]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет предельные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л] готового к использованию продукта.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям. Шпатлевку можно наносить на поверхности:

полиэстровый ламинат	обезжирить, отшлифовать (P80 - P120) и повторно обезжирить
2-компонентные акриловые грунты	обезжирить, отшлифовать (P220 – P280) и повторно обезжирить.
стальные поверхности, оцинкованной стали	обезжирить, отшлифовать (P80 - P120) и повторно обезжирить
алюминиевые поверхности	обезжирить, прошлифовать шлифовальным войлоком и повторно обезжирить
старые слои лака	отшлифовать (P220 – P280) и повторно обезжирить

ВНИМАНИЕ: **Шпатлевку не следует наносить на реактивные, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные грунты.**

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

НАНЕСЕНИЯ	
	**Назначение** Заполнение повреждений на кузовных элементах, применение на больших поверхностях. Обработка ручная и механическая
	**Пропорции смешивания** Весовые пропорции Шпатлевка — 100 частей Отвердитель — 2 части Компоненты тщательно перемешать перед применением до получения однородной консистенции. **Жизнеспособность смеси** 5-6 мин
	**Нанесение** наносить шпателем. Не превышать общей толщины 5 мм.
	**Время отверждения** 20-30 мин при 20°C. 10 минут в температуре не превышающей 60°C. Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения

ОБРАБОТКА

После отверждения поверхность следует шлифовать:
- грубое P 80-120
- тонкое P120-P240

На шпатлевку SOFT можно наносить:
- шпатлевку полиэфирную отделочную,
- шпатлевку полиэфирную распыляемую,
- грунты акриловые.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентелируемые.
- Очистку инструментов производить непосредственно после нанесения шпатлевки.
- **Не следует превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Минимальная температура нанесения +10°C.

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

ХРАНЕНИЕ

Составляющие продукта следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования тару с составляющими продукта следует немедленно закрыть!
Отвердитель следует хранить от перегрева.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка SOFT - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки - 18 от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.