Техническая Информация

Только для профессионального использования

ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ JETA UNIVESAL

ПРОДУКТ

Полиэфирная шпатлевка универсальная.
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полиэфирная шпаклевка универсального назначения, применяется для выравнивания больших повреждений кузовного элемента. Является универсальным в применении продуктом, легким в нанесении и обработке. Обладает прочностью и эластичностью необходимой для ремонта повреждения. Обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода.
Цвет – светло-желтый.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 115 [g/l]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет предельные значения содержания летучих фракций на уровне 250 [г/л] готового к использованию продукта.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям, можно наносить на:
- 2-компонентные акриловые грунтовки,
- стальные поверхности,
- оцинкованной стали,
- алюминиевые поверхности,
- старое лакокрасочное покрытие
- деревянные поверхности

ВНИМАНИЕ: **Шпатлевку не следует наносить на реактивные, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные грунты.**

Грунты	обезжирить, отшлифовать (P220 – P280) и повторно обезжирить
Металлические поверхности	обезжирить, отшлифовать (P80 - P120) и повторно обезжирить
Алюминиевые поверхности	обезжирить, прошлифовать абразивным войлоком и повторно обезжирить
Старое лакокрасочное покрытие	обезжирить, отшлифовать (P220 – P280) и повторно обезжирить.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

НАНЕСЕНИЕ

<table>
<tr><td></td><td>Назначение
Заполнение повреждений на поверхностях.
Обработка ручная и механическая</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="2">Пропорции смешивания
Весовые пропорции</td></tr>
<tr><td>Шпатлевка
Отвердитель</td><td>100 частей
2 части</td></tr>
<tr><td colspan="2">Компоненты тщательно перемешать перед применением до получения однородной консистенции.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Жизнеспособность смеси 5-6 мин</td></tr>
<tr><td></td><td>Нанесение
Шпателем.
Максимальная общая толщина: 5 мм.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>Время отверждения
20-25 мин при 21°C.
10 минут в температуре не превышающей 60°C.</td></tr>
<tr><td>Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения</td></tr>
</table>

ОБРАБОТКА

После отверждения поверхность следует шлифовать:
- грубое P 80-120
- тонкое P120-P240

На шпаклевку UNIVERSAL можно наносить:
- шпаклевку полиэфирную ,
- шпаклевку полиэфирную распыляемую,
- грунты акриловые.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентелируемые.
- Очистку инструментов производить непосредственно после нанесения шпатлевки.
- **Не следует превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Минимальная температура нанесения +10°C.

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хронить от перегрева!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка UNIVERSAL - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки - 18 от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.