

Техническая карта
GRAVIT 660
Антигравий битумный

СВОЙСТВА				
АНТИГРАВИЙ БИТУМНЫЙ GRAVIT 660 – продукт, образующий крепкий, эластичный слой, обладающий глушащими свойствами, стойкий к ударам камней. Защищает от атмосферных условий шасси легковых автомобилей, автобусов, строительных машин и грузовых автомобилей. Это продукт, устойчивый к воде, солям, кислотам и щелочам, создающий покрытие с хорошими изолирующими свойствами, легкий в нанесении и не стекающий. На Gravit 660 нельзя наносить другие лаковые покрытия.				
ОСНОВАНИЯ				
Двухкомпонентные акриловые грунты	Проведите сухую обработку до финишного выравнивания P240 ÷ P320, обдуйте, обезжирьте.			
Полиэфирные шпатлевки	Проведите сухую обработку до финишного выравнивания P240 ÷ P320, обдуйте, обезжирьте.			
Эпоксидные грунты	До 12 часов без шлифования, по истечении 12 часов отшлифуйте P320, обдуйте, обезжирьте.			
Сталь	Обезжирьте, проведите сухую обработку P120, обдуйте, обезжирьте.			
Оцинкованная сталь	Обезжирьте, матируйте абразивным полотном, обезжирьте.			
Нержавеющая сталь	Обезжирьте.			
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ				
VOC II/B/e лимит*	840 г/л			
VOC фактическое	330 г/л			
* Для смеси, готовой к нанесению, согласно Директиве ЕС 2004/42/CE				
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ				
Рекомендуется наносить грунт при температуре от 15°C до 25°C и влажности не более 80%.				
НАНЕСЕНИЕ				
 ВНИМАНИЕ: учитывайте указания изготовителя оборудования	Пистолет UBS	Сопло	Давление	Расстояние
		4.0 мм	3 ÷ 6 бар	15 ÷ 20 см
	Количество слоев	1 ÷ 2		
	Толщина одного сухого слоя	около 150 мкм		

	Расход готовой к использованию смеси при толщине сухого покрытия в указанной пропорции смешивания	1.4 м/л при 300 мкм
	Время испарения между слоями при 20℃	10 ÷15 мин

Перед использованием встряхните упаковку!
Антигравий битумный GRAVIT 660 может применяться непосредственно на сталь, однако для дополнительной защиты рекомендуется применять противокоррозионный грунт. Не наносите на выхлопную систему, двигатель и тормозную систему.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

	Пылесухость	3 ÷ 5 часов при 20℃
	Высыхание на отлип	12 ÷ 16 часов при 20℃
	Полная твердость	24 часов при 20℃

ЦВЕТ

Черный

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Лаковый бензин или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников пламени и тепла.
Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

СРОКИ ГОДНОСТИ

GRAVIT 660	12 месяцев/20℃

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Карта характеристики

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и долголетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнении работы согласно принципам хорошего ремесла. Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за конечный результат, если на него влияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.