2K Наполнитель «мокрый по мокрому» 6:1 (серый)



Двухкомпонентный акриловый наполнитель 6:1 применяется для ремонта как новых, так и поврежденных деталей методом «мокрый по мокрому» или с промежуточным шлифованием.


При нанесении методом «мокрый по мокрому», наполнитель эффективно изолирует поверхность, на которую затем будет наноситься лакокрасочное покрытие, при этом промежуточная сушка не требуется.




Полностью высохший наполнитель может быть отшлифован «по мокрому» или «по сухому» вручную или с применением машинного шлифования.

Особенности
- Очень хорошие изолирующие свойства
- Подходит для любых лакокрасочных покрытий на органических растворителях
- Очень хорошие наполняющие свойства
- Очень быстро сохнет.

Артикул	Исполнение
4501002	комплект: наполнитель, 0.9 л + отвердитель, 0.150 л

Поверхности, пригодные для нанесения
Старое лакокрасочное покрытие, старые и новые загрунтованные поверхности, 2K полиэфирные шпатлевки.

Подготовка поверхности	
	1. Очистить поверхность, используя Profi_Line Средство для удаления силикона / Очиститель силикона 2. Отшлифовать 3. Очистить поверхность вновь, используя Profi_Line Средство для удаления силикона / Очиститель силикона
Способ нанесения	
	В соотношении 6:1 с Profi_Line Отвердителем для наполнителя 6:1
	При необходимости добавлять до 10% Profi_Line Растворителей универсальных
	19 сек (DIN 4) при +20°C
	Примерно 60 мин при +20°C
	**«мокрый по мокрому»**
	RP (Conventional) 1.2–1.3 мм / **HVLP** 1.3 мм
	с промежуточным шлифованием
	RP (Conventional) 1.6–1.8 мм / **HVLP** 1.6–1.8 мм
	2–2.5 бар / 1.5–2.0 бар

Дальнейшая обработка	
	«мокрый по мокрому»
	1 полный слой = 30 мкм
	Нанесение последующих материалов: через 15–20 мин при 20°C
	Profi_Line Базовые краски Color Mix, а затем Profi_Line 2K HS/MS Прозрачные лаки
	с промежуточным шлифованием
	• 2–4 полных слоя = 60–120 мкм • Выдержка между слоями: 5–7 мин
	Шлифовать: через 3–4 ч при 20°C или через 20 мин при 60°C
	• «По сухому»: абразивами P400–P600 или • «По мокрому»: абразивами P800–P1000
	Profi_Line Базовые краски Color Mix, а затем Profi_Line 2K HS Прозрачные лаки

Технические характеристики		
Температура вспышки, °C		23
Плотность, г/см^3		1.39 (наполнитель) 1.00 (отвердитель)
* Укрывающая способность готовой смеси, м^2/л (при толщине слоя сухого материала)	в соотношении 6:1 с отвердителем	10 (30 мкм)
Цвет		серый
Рекомендуемая температура длительного хранения		от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей