1K Грунт для пластиков



1K Грунт для пластиков применяется для обработки внешних пластиковых деталей автомобиля в процессе ремонтной окраски. Грунт легко наносится из окрасочного пистолета и обладает отличной адгезией к пластикам.

Пластики, пригодные для обработки:
ABS (сополимер акрилонитрила, стирола и бутадиена), PC (поликарбонат), PP/EPDM (сополимер полипропилена и этилен-пропиленового каучука), PVC (полихлорвинил), а также другие пластики, применяемые при изготовлении кузовных элементов автомобиля.

Артикул	Исполнение
4501300	грунт, 1 л

Поверхности, пригодные для нанесения
Все пластики, применяемые при изготовлении кузовных элементов автомобиля: ABS (сополимер акрилонитрила, стирола и бутадиена), PC (поликарбонат), PP/EPDM (сополимер полипропилена и этилен-пропиленового каучука), PVC (полихлорвинил).

Подготовка поверхности




1. Пластмассовая деталь должна быть очищена от смазки для разделения пресс-форм путем ее прогревания в течение 60 мин при +60°C (на поверхности). Очистить деталь от выделившейся смазки Profi_Line Средством для удаления силикона / Очистителем силикона. Для улучшения процесса очистки рекомендуется использование материала типа «скотч-брайт ультратонкий». После очистки с использованием «скотч-брайта» дать средству полностью испариться (например, путем воздушной сушки в течение ночи при комнатной температуре или около 30–40 мин при температуре на поверхности 60°C)
2. Непосредственно перед нанесением грунта обработать поверхности Profi_Line Средством для удаления силикона / Очистителем силикона

Способ нанесения



Готов к нанесению



RP (Conventional)	**HVLP**
1.2–1.4 мм / 2–2.5 бар	1.3–1.5 мм / 1.5–2 бар



1 слой = 1– 2 мкм



- Наносить грунт тонким слоем
- Не наносить на PA, EP, PUR, RE пластики

Дальнейшая обработка



10 мин



Profi_Line 2K Наполнители или Грунты-наполнители, далее Profi_Line Базовые краски

Технические характеристики	
Температура вспышки, °С	23
Плотность, г/см^3	0.88
* Укрывающая способность готовой смеси, м^2/л (при толщине слоя сухого материала)	34 (1 мкм)
Цвет	бесцветный
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5 до +35°С, вне прямых солнечных лучей