1K Грунт-наполнитель




1K Грунт-наполнитель — это однокомпонентный материал на основе поливинилбутираля, не содержащий соединений свинца и хроматов. Используется в процессе ремонтной окраски в качестве грунта или грунта-наполнителя. Во втором случае финишное покрытие можно наносить прямо на грунт-наполнитель методом «мокрый по мокрому».
Грунт-наполнитель изолирует металлические поверхности путем создания прочного адгезионного слоя. Благодаря превосходной адгезии грунта к деталям из оцинкованной и обычной стали, а также алюминию, его применение при ремонте автомобилей дает отличные результаты.

Особенности
- Защищает от коррозии
- Обрабатывается методом «мокрый по мокрому» или с промежуточным шлифованием
- Легко наносится из окрасочного пистолета.

Артикул	Исполнение
3045940	грунт-наполнитель, 1 л

Поверхности, пригодные для нанесения
Отшлифованные и очищенные поверхности из обычной и оцинкованной стали, пластичного алюминия и заводского грунта; старые и заводские лакокрасочные покрытия (кроме термопластичных материалов); полиэфирные шпатлевки.

Подготовка поверхности




1. Очистить все поверхности Profi_Line Средством для удаления силикона / Очистителем силикона
2. Оригинальное или старое лакокрасочное покрытие очистить и слегка отшлифовать, удалить все следы коррозии и отшлифовать участки вокруг зон коррозии с плавным переходом на старое лакокрасочное покрытие
3. Перед дальнейшей обработкой еще раз очистить поверхность Profi_Line Средством для удаления силикона / Очистителем силикона

Способ нанесения



50% по объему Profi_Line Растворителей универсальных



RP (Conventional)	**HVLP**
1.3–1.5 мм / 2–2.5 бар	1.3–1.5 мм / 1.5–2 бар



1–2 слоя =10–30 мкм

Дальнейшая обработка



- Через 10–15 мин: наносить Profi_Line 2K Наполнители или Profi_Line Базовые краски
- Через 60–90 мин: шлифовать



- «По мокрому»: абразивами P800–P1000
- «По сухому»: абразивами P500–P600



- Profi_Line 2K наполнители **и/или**
- Profi_Line Базовые краски



1. Не наносить полиэфирные материалы на грунт
2. Не наносить эпоксидные материалы на грунт
3. Не наносить грунт на термопластичные покрытия

Технические характеристики		
Температура вспышки, °С	24	
Плотность, г/см^3	1.11 (грунт)	
* Укрывающая способность готовой смеси, м^2/л (при толщине слоя сухого материала)	в соотношении 2:1 с универсальным растворителем	15.3 (10 мкм) 5.1 (30 мкм)
Цвет	серый	
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5 до +35°С, вне прямых солнечных лучей	

