Акриловый наполнитель VHS 5:1 серый



Акриловый наполнитель VHS 5:1 серый имеет особенно высокие заполняющие свойства. Благодаря хорошему растеканию хорошо шлифуется даже при нанесении в 2–4 слоя.

Акриловый наполнитель VHS 5:1 может использоваться вместо жидкой шпатлевки, что требует меньше затрат времени на ремонт и снижает расход материалов.
Наполнитель пригоден для обработки больших по площади деталей, перекрытых полиэфирными материалами.

Особенности
- Особенно высокие наполняющие свойства
- Не течет даже при нанесении из окрасочного пистолета с дюзой 2.5 мм
- Шлифуется вручную или машинным способом «по сухому».

Артикул	Исполнение
4535003	наполнитель, 3.5 л
4501003	комплект: наполнитель, 1 л + отвердитель, 0.2 л
7107003	отвердитель 0.7 л

Поверхности, пригодные для нанесения
Отшлифованные и очищенные поверхности из обычной и оцинкованной стали, пластичного алюминия и заводского грунта; старые и заводские лакокрасочные покрытия (кроме термопластичных материалов); полиэфирные шпатлевки; металлические поверхности, обработанные адгезионным / протравливающим грунтом.

Подготовка поверхности	
	Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена и обезжирена Profi_Line Средством для удаления силикона / Очистителем силикона и отшлифована
Способ нанесения	
5 : 1	В соотношении 5:1 с Profi_Line Отвердителем для акрилового наполнителя VHS 5:1
S	48-52 сек (Ford No 4)
	До 45 мин при +20°C
	1.8–2.5 мм / входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов
	• 80–100 мкм / 1 слой • 2–4 нормальных слоя
Дальнейшая обработка	
°C	• Выдержка: 10 мин при 20°C • Сушка: 45 мин при 60°C или
IR	• Выдержка: 10 мин при 20°C • Сушка: 12–15 мин**
	** коротко-/средневолновая сушка

	Абразивами P400–600
	Абразивами P800–P1000
	Profi_Line Базовые краски Color Mix
	1. Для контроля шлифования наносить сухую проявку; не наносить проявку на невысохший наполнитель 2. Дефекты на поверхности могут быть устранены с помощью 2K полиэфирных шпатлевок

Технические характеристики		
Температура вспышки, °C		> 23
Плотность, г/см^3		1.53 (наполнитель) 1.00 (отвердитель)
* Укрывающая способность готовой смеси, м^2/л (при толщине слоя сухого материала)	в соотношении 5:1 с отвердителем для наполнителя	7.5 (80 мкм) 3.75 (160 мкм)
Цвет		серый
Рекомендуемая температура длительного хранения		от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей

