Шпатлевка напыляемая Spray



Жидкая шпатлевка на основе полиэфирных смол пригодна для нанесения путем пневматического распыления на новые и старые стальные панели, стеклопластики и зашпатлеванные с применением грубых шпатлевок места.

Этот продукт особенно пригоден для заполнения неровностей, глубоких рисок, а также для предварительного шпатлевания поверхности.

Поставляется в комплекте с отвердителем-катализатором.

Поверхности, пригодные для нанесения:
1. Зачищенная до металла сталь, пластичный алюминий.
2. Оцинкованная сталь, загрунтованная и обработанная наполнителем.
3. Поверхности, обработанные полиэфирными шпатлевками.
4. Очищенные от смазки для разделения пресс-форм, тщательно обезжиренные и отшлифованные стеклопластики.

Артикул	Исполнение
3412003	1.2 кг



- Очистить поверхность, используя Profi_Line Средство для удаления силикона.

Металлическая поверхность:
- Тщательно обезжирить и отшлифовать.

Стеклопластики:
- Очистить от остатков смазки для разделения пресс-форм, тщательно обезжирить и отшлифовать.

Все поверхности:
- Перед применением еще раз очистить, используя Profi_Line Средство для удаления силикона.



- 3.5% объема отвердителя-катализатора для напыляемой шпатлевки.
- Тщательно перемешать перед нанесением.



20–30 мин при температуре 18°–20°C



готова к нанесению



2.0–2.5 мм



3–4 бар



2–5 слоев, 100–500 мкм



2–3 часа при +20°C с последующим шлифованием или
30 минут при +60°C с последующим шлифованием



абразивами P120–P320



для изолирования и предотвращения образования водяных пузырей (особенно, при высокой влажности), наносить Profi_Line Наполнители 2K HS 4:1.

Технические характеристики	
Температура вспышки, °C	31
Плотность, г/см^3	1.45
Цвет	серый