
Техническая документация
Quickline QP-3405/3407
2К Грунт-наполнитель

Описание	**Quickline QP-3405/3407** 2К акриловый грунт, обеспечивающий превосходное заполнение и отличную прочность. Многофункционален, может использоваться как грунт - выравниватель и как толстослойный наполнитель. Смешивая QP-3405 и QP-3407, можно получить подходящий оттенок серого цвета для лучшей укрывистости эмали Quickline QB.			
Продукт и добавки	Грунт: Отвердитель: Разбавитель:	QP-3405 QP-3407 QH-4210/20/30 QS-5210/20/30	Грунт Quickline 2К наполнитель серый Грунт Quickline 2К наполнитель темно-серый Отвердитель Quickline MS (18 ºC/25 ºC /35 ºC) Разбавитель Quickline MS (18 ºC/25 ºC /35 ºC)	
Подготовка Поверхности		Тщательно обезжирить до/после шлифования.		**Шлифование машинкой:** Старые покрытия: абразивом P240-P320 Голый металл (небольшой участок): P180 Шпатлевка: абразивом P180 – P220
Смешивание 		Объемные части		
		Наполнитель	**Выравниватель**	
	Грунт Quickline QP-3405/3407 Отвердитель Quickline QH-4210/20/30 Разбавитель Quickline QS-5210/20/30	5 частей 1 часть 0,5 частей	5 частей 1 часть 1 часть	
	Время жизни готовой смеси при 20ºC :	45 минут	1 час	
Краскопульт 	Стандартный: HVLP:	Сопло 1,8 – 2,2 мм, давление воздуха – 2 – 2,5 бар – см. инструкции производителя краскопульта Сопло 1,5 – 1,8 мм, давление воздуха 2 бар – см. инструкции производителя краскопульта		
Нанесение 	**Наполнитель** 2 - 3 слоя Толщина сухой пленки покрытия 150–200 мкм		**Выравниватель** 2 – 4 слоя Толщина сухой пленки покрытия 75-150 мкм	
Межслойная сушка 	5-10 минут между слоями при 20ºC			
Сушка 		**Наполнитель**	**Выравниватель**	
	Воздушная сушка при 20ºC:	6-8 часов до готовности к шлифованию	4-5 часа до готовности к шлифованию	
	Принудительная сушка:	60ºC 20-30 минут ИК-сушка 10-15 минут		
Шлифование	Перед нанесением отделочного покрытия поверхность грунта QP-3405/3407 необходимо шлифовать по сухому P400 – P500 или P800 – P1000 по мокрому .			

Примечания:
Очистка оборудования – промывайте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline Thinner QS-5220 или любого другого подходящего разбавителя.
Утилизация отходов – в соответствии с местным законодательством.

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего.

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.