

HS Primer Filler 5+1
2K акриловый грунт

RX F-03

Двухкомпонентный акриловый грунт с высоким содержанием сухого остатка. Обеспечивает большую толщину слоя.
Цвет: серый, белый, черный, красный.





Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или Scotch-Brite красный, обезжиривание
ПЭ шпатлевка – обработка абразивом P80-P240, обезжиривание
Сталь, алюминий, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, 2K Washprimer или EP primer

Применение

Смешивание компонентов:	По объему	По весу
2K акриловый грунт 5+1 RX F-03G/B/W/R	100 мл	100 г
отвердитель RX H-13	20 мл	11 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02, RX T-03	19 мл	10 г
Жизнеспособность	1 час при +20°C	
Вязкость распыления	18"-30" при +20°C	
Диаметр сопла	1,6-2,2 мм	
Давление	3,0-4,0 атм	
Число слоев	2-3	
Рекомендуемая толщина	150-300 мкм	
Теоретический расход	1 литр продукта на 7 м^2 (150 мкм)	
Температура	+15°C ч +30°C	
Относительная влажность воздуха	до 75%	

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	4 часа
Форсированная сушка при +60°C	30 мин
Инфракрасная сушка	15 мин

Обработка

Сухое шлифование	абразив P320-P500
Шлифование с водой	абразив P600-P1000

Последующие покрытия

Двухкомпонентные акриловые эмали, базовые эмали, алкидные эмали

Срок годности . . . . . 24 месяца