
RX F-02

Spray Acryl Sealer
акриловый грунт аэрозоль

Reoflex

Однокомпонентный акриловый грунт-выравниватель в аэрозольном баллоне. Цвет: серый, чёрный.



Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание
ПЭ шпатлёвка – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, Washprimer CF 1+1 или EP primer, обезжиривание

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ БАЛЛОН ВСТРЯХНУТЬ!

Применение

Дистанция _ 20-25 см
Число слоёв _ 2-3
Рекомендуемая толщина _ 60-100 мкм
Температура _ +15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха_ до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C_ 15 мин

Обработка

Сухое шлифование _ абразив P320-P400
Шлифование с водой _ абразив P800-P1000

Последующие покрытия

Акриловые, базовые, алкидные эмали

Срок годности _ 12 месяцев