RX F-05

Polyester Stopper
распыляемая шпатлёвка

Reoflex

Двухкомпонентная полиэфирная распыляемая шпатлёвка с очень высокими наполняющими свойствами. Позволяет получить идеально гладкую поверхность на больших площадях. Предназначена для заполнения пор и неровностей грубо обработанных поверхностей. Шпатлёвка наносится распылением. Исключительно легко шлифуется, характеризуется коротким временем сушки.
Цвет: серый. Плотность: 1,65 г/см^3. Фасовка: 0,75 л.
VOC: 160 г/л.



RX F-05
RX F-41 | 30'/20°C | ⌀ 1,8-3,0 mm P=2,0-4,0 bar x1-3=200-500 мкм | 5' | 30'/60°C 2h/20°C | 10' | P150-P240

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание
ПЭ шпатлёвка – обработка абразивом P240, обезжиривание

НЕ НАНОСИТЬ НА СТАРЫЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ!
НЕ НАНОСИТЬ НА ФОСФАТИРУЮЩИЕ ГРУНТЫ!

Применение

Смешивание компонентов:	По объёму	По весу
шпатлёвка RX F-05	100 мл	100 г
отвердитель RX H-41	6,5 мл	4 г

НЕ ТРЕБУЕТ РАЗБАВЛЕНИЯ!

Жизнеспособность	25-30 мин при +20°C
Диаметр сопла	1,8-3,0 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоёв	1-3
Рекомендуемая толщина	200-600 мкм
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	2 часа
Форсированная сушка при +60°C	30 мин
Инфракрасная сушка	10 мин

Обработка

Сухое шлифование	абразив P150-P240

Последующие покрытия

Фосфатирующие, эпоксидные, акриловые грунты

Срок годности	12 месяцев