
RX S-08

Putty Flex Carbon
шпатлёвка с углеволокном

Reoflex

Наполняющая полиэфирная шпатлёвка, усиленная углеволокном. Предназначена для ремонта металлических и пластиковых деталей автомобиля. Отличается особой прочностью и эластичностью.
Цвет: чёрный. Плотность: 1,75 г/см^3. Фасовка: 0,5 кг, 1 кг, 2 кг.
VOC: 90 г/л.



Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание
Пластмасса – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

НЕ НАНОСИТЬ НА СТАРЫЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ!
НЕ НАНОСИТЬ НА ФОСФАТИРУЮЩИЕ ГРУНТЫ!

Применение

Смешивание компонентов:
шпатлёвка RX S-08 _ 100 гр
отвердитель RX H-42 _ 2-3 гр
Жизнеспособность _ 4-5 мин при +20°C
Рекомендуемая толщина _ до 4 мм

Сушка

Воздушная сушка при +20°C _ 20-30 мин
Инфракрасная сушка _ 5 мин

Обработка

Сухое шлифование _ абразив P80-P240

Последующие покрытия

Фосфатирующие, эпоксидные, акриловые грунты

Срок годности _ 12 месяцев