RX S-05

# Putty Glass fiber
# шпатлёвка со стекловолокном

Reoflex

***Наполняющая полиэфирная шпатлёвка, усиленная стекловолокном. Предназначена для выравнивания глубоких вмятин и сквозных повреждений деталей автомобиля.***
***Цвет: зелёный. Плотность: 1,6 г/см$^3$. Фасовка: 0,5 кг, 1 кг, 2 кг.***
***VOC: 95 г/л.***




## Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

**НЕ НАНОСИТЬ НА СТАРЫЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ!**
**НЕ НАНОСИТЬ НА ФОСФАТИРУЮЩИЕ ГРУНТЫ!**

## Применение

Смешивание компонентов:
шпатлёвка RX S-05 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100 гр
отвердитель RX H-42 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2-3 гр
Жизнеспособность _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4-5 мин при +20°C
Рекомендуемая толщина _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ до 4 мм

## Сушка

Воздушная сушка при +20°C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20-30 мин
Инфракрасная сушка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 мин

## Обработка

Сухое шлифование _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ абразив P80-P240

## Последующие покрытия

Фосфатирующие, эпоксидные, акриловые грунты

Срок годности _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 месяцев