
# 1K All Plastics Primer

**ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

## Описание

Быстросохнущий, однокомпонентный адгезионный грунт, применяемый для окраски автомобильных деталей произведенных из пластмассы.



Грунт 1K All Plastics Primer

готов к применению



Установки краскораспылителя:
1.2-1.4 мм

Давление нанесения:
1.7-2.2 bar на входе
HVLP max 0.6-0.7 bar на воздушной головке



Нанесение
Одинарный, равномерный слой.



**Выдержка перед нанесением последующего покрытия:**

20 минут при 20°C

**Открытое время:**

24 часа при 20°C



Последующее покрытия
Все грунты-выравниватели Sikkens, акриловые эмали и базовые покрытия.



Использование соответствующего респиратора
Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

# 1K All Plastics Primer

**ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

## Описание

Быстросохнущий, однокомпонентный адгезионный грунт, применяемый для окраски автомобильных деталей произведенных из пластмассы.

## Поверхности, пригодные для обработки:

Все виды пластмасс используемых при производстве автомобильных деталей, за исключением чистого пластика PE (Полиэтилен).

1K All Plastics Primer специально создан для нанесения на мягкий полиуретан.
**Не наносить** 1K All Plastics Primer на пластиковые детали, которые поставляются с нанесенным на них OEM грунтом.

## Продукты и добавки

1K All Plastics Primer

## Продукты и добавки

полиолефиновая смола

## Подготовка поверхности



Предварительная очистка поверхности с теплой водой и моющим средством, ополаскивание чистой водой.
Очистка поверхности; удаление загрязнения поверхности перед шлифованием рекомендованным способом. С использованием очистителя M700.



Подготовка поверхности мягких пластмасс;
Матирование поверхности с использованием матирующей пасты Sikkens Prep с водой и матирующего абразивного материала 3M VFN (Пурпурный) для жестких пластмасс и 3M UFN (серый) для мягких пластмасс. По окончании подготовки необходимо удалить остатки пасты большим количеством воды.
*Для получения подробной информации о подготовке см ТИС S8.06.03a-b*




Окрашенные пластиковые детали;
Шлифование; сухое шлифование, финальный шаг с; P220 - P320
При локальном ремонте, шлифование зоны перехода необходимо выполнить с использованием абразивного материала P400



Очистка поверхности: удаление всех загрязнений с поверхности перед нанесением 1K All Plastics Primer подходящим обезжиривателем. С использованием очистителя M700.
*При обезжиривании полиэфирных материалов используйте обезжириватели только на сольвентной основе.*

## Вязкость




14-16 секунд - DIN cup 4 при 20°C.

# 1K All Plastics Primer

**ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

## Срок годности после смешивания

Неограничен.
*Ограничен сроком годности продукта.*

## Установки краскопульта и рабочее давление



| Установки краскопульта | Диаметр дюзы | Давление нанесения |
|---|---|---|
| С верхним бачком | 1.2-1.4 мм | 1.7-2.2 бар на входе в краскораспылитель<br>HVLP макс 0.6-0.7 бар на воздушной головке |

## Нанесение



Нанесите одинарный, равномерный полный слой на чистую поверхность.

## Открытое время



Последующие покрытия могут быть нанесены не ранее чем через 20 минут и не позднее чем через 24 часа при 20°C.

*При превышении открытого времени, поверхность необходимо обработать матирующим материалом 3M UFN (Серый) и повторно нанести* 1K All Plastics Primer

## Последующие покрытия



Все грунты-выравниватели Sikkens, акриловые и базовые эмали.

## Толщина пленки покрытия

При рекомендованном нанесении;1- 4мкм.

## Теоретический расход

| | **м²/литер** |
|---|---|
| При рекомендованном нанесении | |
| На 1 мкм | 11.4 |

*Практический расход зависит от ряда факторов, в том числе, от формы конструкции, шероховатости поверхности, метода и условий нанесения.*

# 1K All Plastics Primer

**ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

## Очистка оборудования

Sikkens Solvents или специальные растворители для очистки.

## VOC

В готовой к использованию смеси максимально 805 г/литр.

## Хранение

Срок хранения продукта определен, для закрытой упаковки при 20°C.
Избегайте большого температурного колебания.

- *Срок годности продукта см в ТИС S9.02.02*

# 1K All Plastics Primer

## ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

**Головная организация:**
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com