
# Шпатлевка **KOMBI FILLER**

**Справочник**


M600


P320





15 мин.


20 мин.


P400-P800


P320-P400


Грунты / грунты - выравниватели


4.7.1







**Описание:**
Шпатлевка с тонкой текстурой для заполнения небольших поверхностных дефектов и царапин на кузовах легковых и коммерческих автомобилей. Предназначена для ремонтных работ.

**Продукт и добавки:**
Шпатлевка Kombi Filler

**Основные компоненты:**
Нитроцеллюлозные смеси.

**Поверхности, пригодные для обработки:**
- старые лакокрасочные покрытия, включая термопластичные акриловые;
- все существующие материалы Sikkens для подготовки поверхности.

**Подготовка поверхностей:**
- Обезжиривание и сухое шлифование с P320 (3M 255P Gold).

**Нанесение:**
Всегда наносите тонкий предварительный слой для заделки мелких углублений и царапин. Последующие слои должны наноситься с интервалом 15 мин.

**Очистка оборудования:**
Используйте разбавитель Plus Reducer, нитроцеллюлозный растворитель.

| **Время высыхания:** | **20°C** | **40°C** | **60°C** |
|---|---|---|---|
| До готовности к шлифованию: | 20 мин | 15 мин | 8 мин |

**Рекомендуемая зернистость шлифовальной бумаги:**
Для сухого ручного и механического шлифования: P320-P400 (3M 255P Gold).
Для мокрого ручного и механического шлифования: P400-P800 (3M 734 Black).

**Последующие покрытия:**
Все существующие материалы Sikkens для подготовки поверхности, **за исключением** жидкой шпатлевки Polysurfacer.
Поверх нанесенной тонким слоем шпатлевки Kombi Filler, после зачистки, можно наносить следующие отделочные покрытия: Autocryl Plus, Autocoat BT.

**Летучие органические соединения.**
Теоретическая концентрация летучих органических соединений в продукте: 490гр/л готовой к нанесению смеси.

**Срок хранения:** Смотрите Т.И.С. S9.01.02, СРОКИ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ SIKKENS

**Цвет:**
Серый.

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ при использовании шпаклевки Kombi Filler и добавок:**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персона-

лом. [Смотри Паспорт безопасности (**MSDS**)].

Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

---

Эффективность наших систем основана на лабораторных исследованиях и многолетней практике. Мы гарантируем качество работы, выполненной согласно правилам, отвечающим стандартам Akzo Nobel CR, при условии, что наши инструкции тщательно выполняются и работа производится в соответствии с нашими требованиями и квалифицированно. Мы не несем ответственности, если на конечный результат повлияли неподконтрольные нам факторы. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

AKZO NOBEL Car Refinishes, Sassenheim, Holland.