
Sealer Plus

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Двухкомпонентный прозрачный изолятор, усилитель адгезии, который может быть использован со всеми видами акриловых эмалей и базовых покрытий Sikkens. Sealer Plus создает уникальные адгезионные свойства между подложкой и наносимым материалом.



100 Sealer Plus
50 P Hardener
25 Plus Reducer



Используйте мерную линейку Sikkens
11




Размер дюзы:
1.2-1.5 mm

Давление нанесения:
1.7-2.2 bar на входе в краскопульт
HVLP макс. 0.6-0.7 bar в воздушной головке



Нанесение;
Нанесите одинарный, равномерный, мокрый слой.



Sealer Plus	Выдержка между слоями	Нанесение последующего покрытия:
P25	15 минут при 20℃	Максимум 24 часа при 20℃



Последующие покрытия
Все виды акриловых эмалей и базовых покрытий Sikkens.



Используйте соответствующий респиратор
Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме

Sealer Plus

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Двухкомпонентный прозрачный изолятор, усилитель адгезии, который может быть использован со всеми видами акриловых эмалей и базовых покрытий Sikkens. Sealer Plus создает уникальные адгезионные свойства между подложкой и наносимым материалом.

Поверхности, пригодные для обработки

Существующее покрытие
Слоистые пластики - ламинаты
Фанера
Все подготовительные материалы Sikkens

Продукт и добавки

Sealer Plus

Отвердитель P25 Hardener

Растворители Plus Reducer Fast; локальный ремонт и окраска одной панели при: 15℃-25℃.
Plus Reducer Medium; локальный ремонт и окраска одной и более панелей при: 20℃-30℃.
Plus Reducer Slow; окраска больших поверхностей и больших объемов при: 25℃-35℃.
Plus Reducer Extra Slow; применяется при экстремально высоких температурах: более 35℃.

Основные компоненты

Sealer Plus: акриловые смолы

Подготовка поверхности



Очистите поверхность: перед шлифовкой удалите любые загрязнения, используя соответствующие обезжириватели.
Предварительно вымойте поверхность с теплой водой и моющими средствами, затем ополосните чистой водой.



Финальные шаги сухого шлифования: P220 - P320
Для детальной подготовки поверхности см. TDS S8.06.02




Очистите поверхность: перед нанесением Autosurfacer Rapid удалите любые загрязнения, используя соответствующие обезжириватели.
Избегайте контакта зашпатлеванных мест с водой (водным обезжиривателем).

Sealer Plus

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ


Колеровка/ Окраска моторного отсека



Для имитации заводского покрытия в моторном отсеке можно добавить в изолятор Sealer Plus до 25 частей акриловой эмали Autocryl Plus.


Перед добавлением отвердителя необходимо тщательно перемешать полученную смесь.

Пропорции смешивания



100	Sealer Plus	Мерная линейка No. 11
50	P25 Hardener	
25	Plus Reducer	

Вязкость



15 секунд Din-cup 4 при 20℃.

Тип краскопульта/ давление нанесения



Краскопульт	Размер дюзы	Давление нанесения
С верхним бачком	1.2-1.5 mm	1.7-2.2 bar на входе в краскопульт HVLP макс. 0.6-0.7 bar в воздушной головке

Срок годности после смешивания

P25 Hardener	2 часа при 20℃

Нанесение



Нанесите одинарный равномерный слой на всю поверхность.
Apply 1 full wet coat over the total area.
Возможно, нанесение первого тонкого слоя и после выдержки в 2-3 минуты при 20℃ нанести второй мокрый слой.


Толщина пленки

При рекомендованном нанесении;
1 слой; 15-20 мкм

Sealer Plus

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Выдержка



Выдержите как минимум 15 минут при 20℃ перед нанесением отделочного покрытия.
Обязательно нанесите отделочное покрытие в течение 24 часов при 20℃.
** Если это максимальное время превышено, обработайте поверхность сухим шлифованием с P500 или мокрым шлифованием с P1000.*
**Если Sealer Plus был подколерован акриловой эмалью Autocryl Plus в размере до 25% то время сушки должно быть увеличено на 10-15 minutes at 20℃.*

Последующие покрытия

Любые отделочные покрытия Sikkens

Расход материала

При рекомендованном нанесении теоретический расход материала: ± 26 м²/литр.

Практический расход материала зависит от многих факторов, в том числе: от формы детали, шероховатости поверхности, техники и условий нанесения.

Очистка оборудования

Растворители Sikkens или специализированные очистители

Хранение

Срок хранения продукта определен, для закрытой упаковки при 20℃.
Избегайте большого температурного колебания.

- *Срок годности продукта см в ТИС S9.02.02*

Sealer Plus

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com