Standox SprayMax
1K-Füllprimer U3010
1K Primer Filler U3010

- **1K кислотная грунтовка**
- **Защита от коррозии**
- **Есть сварочный сертификат**

Техническое Описание:

- Использование в качестве грунтовки
- Нанесение в 1 подход
- Перекрыть Standox Наполнителем после 10-15 мин / 18-22°C выдержки
- Пригоден как грунт- наполнитель на малых участках
- 2 - 3 слоя
- Высушить, слегка подшлифовать и окрасить

Standox SprayMax 1K-Füllprimer U3010

Подложка:

- Мелкие прошлифовки на старом ЛКП и загрунтованных новых панелях

Подготовка / Очистка:



Информацию по подготовке подложки смотрите в Лакокрасочной Системе Standox S1



Используйте респиратор с принудительной подачей воздуха. Обращайтесь к соответствующему Паспорту Безопасности Вещества SDS.


Применение:

Точечный ремонт

Грунтовка:



1 = 15 микрон



10-15 мин / 18-22°C




Standox Наполнитель

Грунт-наполнитель:



2 - 3 = 30 - 50 микрон



30-60 мин / 18-22°C
в зависимости от толщины слоя



После 45 мин / 18-22°C легкая подшлифовка или



после 90 мин / 18-22°C
мокрая шлифовка P800 - P1000



Standocryl VOC Topcoat или
Standohyd Plus / Standoblue Basecoat с
Standocryl VOC Лаком

Standox SprayMax 1K-Füllprimer U3010

Температура вспышки:

• -1°C / 30,2°F

Плотность:

• 0,82 г/см³

Сухой остаток

(без добавления разбавителя):

• 16,8 Весовых %

• 6,5 - 6,8 Объемных %

VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(e)(840)660
EC ограничивает объем VOC для этого продукта (категория: IIB.e) в готовом для использования виде 840 г/литр. Содержание VOC в данном продукте в готовом для использования виде не превышает 660 г/л.

Важные замечания:

• Мы рекомендуем 3х стадийную систему на оцинкованные подложки и алюминий

• В 3х стадийной системе Standox 1K Primer Filler U3010 должен быть полностью перекрыт Standox Наполнителем, даже после шлифовки.

• Не покрывать полиэфирными или эпоксидными продуктами.

• Применение Standox 1K Primer Filler U3010 на местах прошлифовки как грунта- наполнителя ограничено только очень маленькими участками, площадью не больше чем крышка от Spray Max баллона.

• Standox 1K Primer Filler U3010 обеспечивает защиту от погодных воздействий для стали в течении 3х месяцев при толщине сухой плёнки 50 микрон.

• Не шлифовать по сухому.

• ИК сушка возможна
5 мин при 50% мощности

• После использования переверните баллон колпачком вниз и кратко нажмите для прочистки дюзы.

• В странах без VOC законодательства также может применяться Standox Basecoat / Standocryl 2K Topcoat / Standocryl 2K Topcoat NEW.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.

Axalta Coating Systems Germany GmbH Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany